

РЕМОНТИ НА ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПРОБЛЕМ

Ремонта на едно помещение включва от малки до големи ремонтни действия. По-надолу се показват често срещани малки проблеми, които може лесно и бързо след правилно избиране на материали да се поправят.

● ШПАКЛОВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ



Малки проблеми върху мазилката (пукнатини, дупки) са често срещани, но могат много бързо да се поправят.



Отстраняват се нестабилните частици.



Повърхността се почиства от прахта.



FAST-COVER се полага с шпакла чрез натиск, до запълване на празното пространство.



След това повърхността се загладва.



След 30 мин. кита се втвърдява и повърхността може да се боядисва.

МАТЕРИАЛИ

- **FAST-COVER** Готов за ползване лек акрилен кит за бързи запълвания

● ПОПРАВКА НА КАНАЛИ ЗА ЕЛ. ПРОВОДНИЦИ



Смяната на предназначението на едно помещение, често води до смяна на ел. проводници.



Канала се почиства от прахта и се полага проводника.



Повърхността леко се навлажнява.



Запълването на канала става с **UNICRET-FAST**. Изисква се само прибавянето на вода.



След като **UNICRET-FAST** изсъхне (след около 45 мин.) се загладва с гъбена пердашка.



След около 3 часа, мазилката е втвърдена и повърхността може да се боядисва.

МАТЕРИАЛИ

- **UNICRET-FAST** Бързовтвърдяваща бяла мазилка за корекции (разход: 15,5 kg/m²/cm дебелина на слоя)

● ЗАПЪЛВАНЕ НА ОТВОРИ В СТЕНА




При ремонт на едно помещение, може да се налага премахването на стари инсталации.



Първо, много добре се почиства прахта от повърхността и др.



После се грундира с готовия грунд **PL-BOND**.



След като грунда изсъхне, отвора се зазидва с **UNICRET** или **UNICRET-FAST**. Изисква се само прибавяне на вода.



Мазилката става с **UNICRET** или **UNICRET-FAST**, усилен с **ADIPLAST**.



Навлажняваме повърхността и полагаме мазилката с мистрия.



След като изсъхне достатъчно, мазилката се изглажда с гъбена пердашка.



След втвърдяването на мазилката, следва боядисването на повърхността.

МАТЕРИАЛИ

- **UNICRET** Мазилка за корекции (разход: 15,5 kg/m²/cm дебелина на слоя)
- **UNICRET-FAST** Бързотвърдяваща бяла мазилка за корекции (разход: 15,5 kg/m²/cm дебелина на слоя)
- **ADIPLAST** Строителна смола за подобряване свойствата на замазки и мазилки
- **PL-BOND** Грунд за мазилки (разход: 300-350 g/m²)

● ШПАКЛОВАНЕ НА СТЕНИ



В съвременното строителство, направата на гладки повърхности във вътрешни помещения, се смята за даденост.



Повърхността на хастарната мазилка се почиства от прахта и др. Не е необходимо грундиране или подготовка преди изпълнението.



STUCCOCRET се прибавя към водата под постоянно разбъркване с нискооборотен миксер, докато се получи хомогенна пастообразна смес подходяща за шпакловка.



Материала се полага с шпакла, на два слоя. Втория слой се полага след като изсъхне първия (след 2-3 часа).



След втвърдяването на материала (около 12 часа), повърхността се заглажда с финна шкурка.



След това, повърхността се грундира и боядисва.

МАТЕРИАЛИ

- **STUCCOCRET** Финна циментова шпакловка за вътрешни помещения (разход: 1,1 kg/m²/mm дебелина на слоя)