

FLEX-PRIMER

Wässrige, hochwertige Acrylat-Grundierung

Eigenschaften

FLEX-PRIMER ist eine gebrauchsfertige, wässrige Acrylat-Grundierung für alle bauüblichen Untergründe mit hoher Eindringfähigkeit. Dient auch zur Staubbindung, Verfestigung und zur Reduzierung sowie Regulierung der Saugfähigkeit von Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Holzfaserplatten u.ä..

Anwendungsgebiete

Ideal als Haftvermittler auf saugenden Untergründen in Kombination mit elastischen Schutzanstrichen (z.B. FLEX-COAT), flexiblen Dichtungsschlämmen (z.B. AQUAMAT-ELASTIC), Bodenausgleichsmassen (z.B. FLOWCRET 1-10 EXPRESS, FLOWCRET 3-30 EXPRESS) wasserbasierten Flüssigabdichtungen (z.B. ISOMAT SL17, ISOFLEX-T25) und Kunstharzputze (z.B. MARMOCRYL-Fine und -Decor). Für innen und außen.

Technische Daten

Farbe: weiß
Dichte: 1,00 kg/lit
pH: 8-8,5
Verarbeitungstemp./
Untergrundtemperatur: +5 °C bis ca. +35°C

Verarbeitung

1. Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei sein von Stoffen, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen (z.B. Staub, Öl, Farbreste, Verschmutzungen u.ä.).

2. Anwendung

FLEX-PRIMER auf den Untergrund mittels

Bürste, Rolle oder Sprühen gleichmäßig auftragen und trocknen lassen.

Verbrauch

100-200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lieferform

1, 5 und 20 kg-Gebinden

Lagerung

Mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden, in kühlen aber frostfreien Räumen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hinweise

- Die Grundierung muss vor Aufbringen der nächsten Schicht getrocknet sein.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von FLEX-PRIMER schützen.
- Nicht nass in nass arbeiten.
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

VOC-Gehalt

Gemäß der VOC-Richtlinie 2004/42/EG (Anhang II, Tabelle A) beträgt der VOC-Höchstgehalt für die Produktunterkategorie h, Typ Wb 30 g/l (2010) für das gebrauchsfertige Produkt. FLEX-PRIMER hat einen VOC-Gehalt <30 g/l.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu