

ISOMAT AK-PRIMER

Haftvermittler für Fliesenkleber

Eigenschaften

ISOMAT AK-PRIMER ist ein gebrauchsfertiger Haftvermittler für zementgebundene Fliesenkleber. Er dient als Grundierung zur Verbesserung der Haftung von glattsaugenden und nicht saugenden Untergründen, die mit keramischen Fliesen, Natur- oder Kunststeinen belegt sowie mit Nivelliermassen ausgeglichen werden sollen.

Anwendungsgebiete

ISOMAT AK-PRIMER kann als Haftvermittler auf diversen Untergründen verwendet werden, wie alte Fliesenbeläge, Marmor, Naturstein, wasser- aufnehmende Zementestriche, Holz-, Metall- und PVC-Böden u.ä. Für innen und außen geeignet.

Technische Daten

Form:	wässrige Dispersion auf Styrol-Acrylatbasis
Farbe:	Violett
Dichte:	1,00 kg/l
pH:	9
Beschichtungsfähig:	nach ca. 1 Stunde bei +20°C

Verarbeitung

1. Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei sein von Staub, Öl, Farbresten, Verschmutzungen u.ä.

2. Anwendung

ISOMAT AK-PRIMER wird direkt aus dem Behälter verarbeitet und mit Rolle oder Mauerquast in einem Arbeitsgang vollsatt auf den Untergrund verteilt. Das Aufbringen des Fliesenklebers oder der Nivelliermasse kann ca. 1 Stunde nach der Grundierung erfolgen,

und solange ISOMAT AK-PRIMER noch klebrig ist.

Bei längeren Wartezeiten von mehr als 24 Stunden ist der Untergrund vor der Anwendung des Fliesenklebers oder der Nivelliermasse entweder nochmals mit ISOMAT AK-PRIMER zu grundieren oder mit Quarzsand abzustreuen. Dabei ist vorzusehen, dass das Abstreuen mit Quarzsand dann zu erfolgen hat, solange die Oberfläche der Grundierung noch frisch ist.

Verbrauch

Ca. 100-200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Lieferform

1 kg und 5 kg-Behälter. Größere Gebinde sind auf Anfrage erhältlich.

Lagerung

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Behältern, in kühlen und frostfreien Räumen.

Hinweise

- Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und +35°C liegen.
- Vor Gebrauch den Behälter gut schütteln.
- Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu