

ISOMAT DECO COLOR

Hochwertige, anorganische Farbpigmente

Eigenschaften

ISOMAT DECO COLOR hochwertige, anorganische Farbpigmente zur Einfärbung von Mörteln und Beton. Ideal zum Einfärben von zementgebundenen Dekorspachtelmassen.

Anwendungsbereich

Die Farbpigmente ISOMAT DECO COLOR dienen in Kombination mit DUROCRET-DECO FLEX und DUROCRET-DECO FINISH zum Herstellen dekorativer Oberflächen mittels Dekorspachteltechniken. Weiterhin können sie auch zum Einfärben von zementgebundenen Fließspachtelmassen sowie Putz, Estrich und Beton verwendet werden. Geeignet für innen und außen.

Technische Daten

| | |
|---------|----------------------------|
| Basis: | Farbpigmente in Pulverform |
| Farben: | 10 Basisfarben |

Anwendung

Um eine bessere Durchmischung zu erreichen, sollten die Farbpigmente zuerst in das Anmachwasser gelöst werden, bevor der Trockenmörtel zugegeben, insbesondere bei großflächigen Anwendungen.

Die Farbpigmente können auch zuerst zum Trockenmörtel hinzugefügt werden und erst anschließend mit dem Anmachwasser, jedoch besonders gründlich, durchgemischt werden, um eine gleichmäßige Färbung des Mörtels zu erreichen. Für die Herstellung von hellfarbigen Mörteln sollten weiße Trockenmörtel verwendet werden.

Die 10 Basisfarben können auch untereinander kombiniert werden.

Somit lassen sich mit dem DUROCRET DECO SYSTEM weitere 96 Indikative Farben mit der Zugabe von ISOMAT DECO COLOR, Farbpigmente in Pulverform, herstellen.

Verbrauch

Es wird empfohlen, entweder die Dosierungsanleitung für die 96 Indikativen Farben anzuwenden oder so viele 50 g-Folienbeutel mit Farbpigmenten, wie notwendig sind, zu gebrauchen, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Jedoch sollte die Dosierung nicht mehr als 10 x 50 g-Folienbeutel je 25 kg Trockenpulver der Dekorspachtelmasse oder eines anderen weißen Mörtels betragen. Für den Fall, dass mehr als 10 Folienbeutel zur Erzielung einer Farbe erforderlich sind, wird empfohlen, sich von der Kundenbetreuung von ISOMAT beraten zu lassen.

Lieferform

250 g bestehend aus 5 Folienbeuteln mit je 50 g-Farbpigmenten.

Lagerung

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden in vor Sonne und Frost geschützten Räumen bei Temperaturen zwischen +5°C und 35°C.

ISOMAT DECO COLOR

Hinweise

- ISOMAT DECO COLOR nicht bei Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +35°C bei starker Sonne, Wärme- und Windeinwirkung verarbeiten
- Bei höheren Temperaturen wird das Befeuchten von zementgebundenen Oberflächen nach der Anwendung empfohlen, um eine vorzeitige Austrocknung zu vermeiden.
- Werkzeuge und Mischgefäß sind unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.
- Beachten Sie die auf den Gebinden angegebenen Hinweise sicherer Benutzung und Schutzmaßnahmen.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE
17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu