

FIX RAPID

Sabitlenme amaçlı hızlı sertleşen çimento

Açıklama

FIX RAPID, su ilave edildikten hemen sonra sertleşme reaksiyonu gösteren hızlı sertleşen bir çimentodur.

Uygulama alanları

FIX RAPID, hızlı onarımlar, sabitleme, kenetleme, oyukların veya deliklerin kapatılması, vb. ve genellikle önemli derecede dayanıklılık ve hızlı çalışma ihtiyacı olan durumlar için uygundur. FIX RAPID, bina içi ve bina dışı uygulamalarda zeminlere, duvarlara veya tavanlara uygulanabilir.

Teknik veriler

Yapı:	çimento esaslı toz
Renk:	gri
Su ihtiyacı:	Ağırlıkça %30 FIX RAPID
Kuru harç birim hacim ağırlığı:	1,2 ± 0,1 kg/l
Klorür iyonu içeriği:	%0,00
Basınç dayanımı	
24 saat:	> 30,0 N/mm ²
28 gün:	> 40,0 N/mm ²
Bükülme dayanımı:	> 6,0 N/mm ²
Kullanım süresi:	+20°C'de 1,5-2 dakika
İlk sertleşme:	2 dakika
Son sertleşme:	3 dakika

Kullanım talimatları

1. Yüzeyin hazırlanması

Alt tabaka temiz olmalı, üzerinde yağ, toz, gevşek madde vb. bulunmamalı ve FIX RAPID uygulanmadan önce iyice ıslatılmış olmalıdır.

2. Uygulama

FIX RAPID, yama veya sabitleme işlerine uygun homojen, topaksız bir macun elde edilene kadar sürekli karıştırarak suya azar azar ilave edilir. Karıştırma süresi 1 dakikayı aşmamalıdır. Kısa çalışma süresinden ötürü her seferinde az miktarda karışım yapılması tavsiye edilir.

Tüketim

1 litre sertleşmiş karışım hazırlamak için yaklaşık 1,6 kg FIX RAPID gereklidir.

Ambalaj

4 kg.

Raf ömrü - Saklama

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubete ve dona karşı korunan alanlarda saklanması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 ay.

Notlar

- Uygulama esnasındaki sıcaklık en az +5°C olmalıdır.
- FIX RAPID'e temas edecek olan metal yüzeyler uygun bir pas önleyici kaplama ile korunmalıdır.
- Yoğun işin yapıldığı ya da fazla kalınlık gerektiren uygulamalar için FIX RAPID, su ilave etmeden önce hacim olarak 1-3 parça kum ile karıştırılabilir. Bu durumda sertleşme süresinde biraz artış olacaktır. Ayrıca normal çimento ilave ederek sertleşme süresi istendiği şekilde uzatılabilir.
- Uygulama esnasında kauçuk eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Sertleşmeye başlamış olan malzeme su ile yeniden yumuşatılmamalıdır.
- Kullanılan aletler, uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.
- Ürün, su ile alkali özellik gösteren ve tahriş edici ürün grubunda olan çimento ihtiva eder.
- Ambalaj üzerinde yer alan güvenli kullanım talimatlarını ve tedbirlerini inceleyiniz.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu