

Τεχνικό Φυλλάδιο

# ISOPAST-RUBBER

## Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

### Ιδιότητες

Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα αποτελούμενο από εκλεκτής ποιότητας άσφαλτο, ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στην υγρασία και εξαιρετική ελαστικότητα. Έχει άριστη πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, παλιές ασφαλτικές επιστρώσεις κλπ.

### Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, ταρατσών, κεκλιμένων στεγών, υπόγειων δεξαμενών από την εξωτερική πλευρά κλπ.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	παχύρρευστος πολτός
Απόχρωση:	καστανόμαυρο
Περιεκτικότητα σε νερό:	40-45% κ.β.
Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό:	55-60% κ.β.
Πυκνότητα:	1,10 kg/l
pH:	10
Θερμοκρασιακή αντοχή:	- 5°C έως +120°C
Επιμήκυνση κατά τη θραύση:	> 200%
Ωρίμανση:	2-3 ημέρες
Καθαρισμός των εργαλείων:	Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί - προστατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή.

#### 2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση, ανακατεύουμε καλά το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο με νερό έως και 30% κατ' όγκο. Το ISOPAST-RUBBER εφαρμόζεται με βούρτσα ή πιστόλι ψεκασμού σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Σε περίπτωση ενίσχυσης της στεγανωτικής στρώσης με υαλόπλεγμα, υαλοπίλημα ή πολυεστερικό ύφασμα, προτείνεται η εφαρμογή 3 στρώσεων με τον οπλισμό να τοποθετείται πάνω στη νωπή πρώτη στρώση.

### Κατανάλωση

- Σε κατακόρυφες επιφάνειες: 0,35-0,50 kg/m<sup>2</sup>/στρώση.
- Σε οριζόντιες επιφάνειες, χωρίς οπλισμό: 0,35-0,50 kg/m<sup>2</sup>/στρώση.
- Σε οριζόντιες επιφάνειες, με οπλισμό: 1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup> συνολικά.

### Συσκευασία

Δοχεία 19 kg.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.

#### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr