

ISOXYL

Συντηρητικό ξύλου

Ιδιότητες

Εξαιρετικής ποιότητας συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες. Διεισδύει βαθιά στο ξύλο και το προστατεύει από σαράκι, μύκητες και μπλε κηλίδες. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Μπορεί να δεχθεί βαφή, έχει αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο, δεν ξεφλουδίζει και δε φουσκώνει. Είναι ευκολοδούλευτο και στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται σε διάφανο (ISOXYL) ή έγχρωμο (ISOXYL COLOR)

Πεδία εφαρμογής

Το ISOXYL εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες (π.χ. πόρτες, παράθυρα, ξύλινες κατασκευές, έπιπλα κήπου κτλ.) για την προστασία τους από σαράκι, μύκητες, μπλε κηλίδες, σήψη και για την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ISOXYL

Αποχρώσεις:	Διάφανο
Τύπος:	Συντηρητικό ξύλου
Πυκνότητα:	0,790 kg/l
Ιξώδες mpa.s:	15 (23°C)
Χρόνος στεγνώματος:	12 h
Χρόνος επαναβαφής:	24 h

ISOXYL COLOR

Αποχρώσεις:	Συσκευασία 2,5 lt: Διάφανο 0,75 lt: 8 αποχρώσεις
Τύπος:	Συντηρητικό ξύλου
Πυκνότητα:	0,790 – 0,83 kg/l
Ιξώδες mpa.s:	15 (23°C)
Χρόνος στεγνώματος:	12 h
Χρόνος επαναβαφής:	24 h

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με SM-18 ή με white spirit.

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση του ISOXYL, το αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε με πινέλο σε δύο έως τρεις στρώσεις χωρίς αραίωση. Η κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του βερνικιού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +30°C.

Μετά την εφαρμογή του ISOXYL συστήνεται επίσης η εφαρμογή δύο στρώσεων είτε του διαφανού βερνικιού ISOLUX BASE, είτε του έγχρωμου ISOLUX, για επιπλέον προστασία και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου, σε σατινέ φινίρισμα.

Απόδοση

Το ISOXYL καλύπτει 14-18 m² ανά λίτρο αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου.

Συσκευασία

ISOXYL: Δοχεία 0,75, 2,5 και 5 l.

ISOXYL COLOR: Δοχεία 0,75 l και 2,5 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε σκιερό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 30°C, μακριά από υλικά που προκαλούν οξείδωση. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ISOXYL



Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος Α/η είναι 750g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOXYL έχει μέγιστη περιεκτικότητα 747 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

