

# MEGACRET-40 FAST

## Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης

### Ιδιότητες

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών και γρήγορης πήξης. Παρέχει:

- Υψηλές αντοχές.
- Πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα.
- Άριστη εργασιμότητα.
- Μειωμένη υδατοπερατότητα.
- Σταθερότητα όγκου.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου CC R4, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3. Αριθμός πιστοποιητικού: 2032-CPD-10.11.

### Πεδία εφαρμογής

Το MEGACRET-40 FAST είναι κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος και όταν παράλληλα απαιτείται ταχύτητα εργασιών. Είναι ιδανικό για επισκευές σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ( $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ) λόγω της γρήγορης ανάπτυξης αντοχών.

Εφαρμόζεται με μυστρί ή εκτόξευση σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση:	γκρι
Κοκκομετρία:	έως και 3 mm
Απαίτηση σε νερό:	4,60 l/σακί 25 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,40 $\pm$ 0,10 kg/l
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος:	2,10 $\pm$ 0,10 kg/l
<b>Στους +5 °C:</b>	
Αντοχή σε θλίψη:	
• 24 ωρών:	>6,0 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε κάμψη:	
• 24 ωρών:	>2,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Στους +20 °C:</b>	
Αντοχή σε θλίψη:	
• 24 ωρών:	>25 N/mm <sup>2</sup>
• 7 ημερών:	>40 N/mm <sup>2</sup>
• 28 ημερών:	>45 N/mm <sup>2</sup>

Αντοχή σε κάμψη:

- 24 ωρών: >5,0 N/mm<sup>2</sup>
- 7 ημερών: >8,0 N/mm<sup>2</sup>
- 28 ημερών: >9,0 N/mm<sup>2</sup>

Μέτρο ελαστικότητας 21,3 GPa

Αντίσταση στη ενανθράκωση: Ναι

Περιεχόμενα χλωρίδια: 0,00 %

Πρόσφυση: 2,05 N/mm<sup>2</sup>

Πρόσφυση μετά από 50 κύκλους ψύξης-απόψυξης: 2,00 N/mm<sup>2</sup>

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,33 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup>

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 15 min στους +20 °C  
40 min στους +5 °C

Μέγιστο πάχος εφαρμογής σε 1 στρώση: 40 mm

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες. Πριν από την εφαρμογή του MEGACRET-40 FAST η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να διαβρέχεται καλά.

#### 2. Εφαρμογή

Ένα σακί 25 kg MEGACRET-40 FAST προστίθεται σε 4,60 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή μάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών ή μπετονιέρα. Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό. Συνίσταται να αναμιγνύονται μικρές ποσότητες λόγω του μικρού χρόνου εργασιμότητας (15 λεπτά στους 20 °C). Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί ή εκτόξευση στο επιθυμητό πάχος και μέχρι 4 cm σε κάθε στρώση.

Όταν είναι απαραίτητη η εφαρμογή δεύτερης στρώσης, η επιφάνεια της πρώτης πρέπει να αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί.

# MEGACRET-40 FAST

Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται επιμελώς από αφυδάτωση καλυπτόμενη με υγρές λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή με περιοδική διαβροχή για 48 ώρες.

## Κατανάλωση

Περίπου 17,5 kg/m<sup>2</sup>/cm πάχος στρώσης.

## Συσκευασία

Σάκοι 25 kg.

## Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

## Παρατηρήσεις

- Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C.
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.



2032

### ISOMAT S.A.

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

12

2032-CPR-10.11

EN 1504-3

Concrete repair product for structural repair CC mortar (based on hydraulic cement)

DoP No.: MEGACRET-40 FAST/1208-02

Compressive strength: class R4

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 2,0 MPa

Carbonation resistance: Passes

Elastic modulus: 21,3 GPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 2,0 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5·kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup>

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: 10ο χλμ. Αττικής οδού προς Ελευσίνα (έξοδος 4),  
19300 Ασπρόπυργος – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr