

Tehnički list

MULTIFILL EPOXY CLEANER

Sredstvo za čišćenje ostataka epoksidne fug mase

Opis

Specijalni čistač u formi gela, sadrži smešu rastvarača.

Polje primene

MULTIFILL EPOXY CLEANER se koristi za uklanjanje ostataka očvrle epoksidne fug mase (npr. MULTIFILL EPOXY THIXO ili MULTIFILL EPOXY FLOW) sa površine pločica, koje su nastale u toku rada usled nepravilnog čišćenja površine pri fugovanju. Pogodan za horizontalne i vertikalne površine.

Tehnički podaci

Forma: Gel

Boja: Providna

Ph : 7,5

Gustina : 1,05 kg/l

Temperatura primene : 5 °C - 35 °C

Vreme razgradnje ostataka: 1-8 h

Uputstva za upotrebu

MULTIFILL EPOXY CLEANER se nanosi nerazređen četkom ili gletericom na delove očvrle epoksidne fug mase, i ostavlja se da deluje sve dok se očvrli ostaci ne razmekšaju. Za ovo je obično potrebno između 1-8 sati, u zavisnosti od veličine ostatka. Na kraju ostaci se uklanjaju upotrebom metalne gleterice ili špahtle i površina se obilno ispira čistom vodom. Procedure se, ukoliko je potrebno, može ponoviti.

Potrošnja

U zavisnosti od veličine ostatka koji treba ukloniti

Pakovanje

MULTIFILL EPOXY CLEANER je dostupan u kanticama od 0.75 l.

Rok trajanja i Skladištenje

24 meseca u originalnom pakovanju, na mestima zaštićenim od mraza i visokih temperatura.

Napomene

- Konsultovati uputstva za sigurnu upotrebu materijala, kao i mere opreza istaknute na pakovanju proizvoda.
- Zaštititi površine koje su osteljive na dejstvo rastvarača od direktnog kontakta sa proizvodom (npr. plastika).
- Pre upotrebe proizvoda na poliranim pločicama, mermeru ili prirodnom kamenu potrebno je izvršiti probu kako bi se eliminisala mogućnost da proizvod promeni izgled pomenutih materijala.
- Izbegavati kontakt materijala sa fugama zapunjenim epoksidnom fug masom. Na isti način na koji uklanja očvrle ostatke epoksidne fug mase, može ukloniti i samu fug masu iz fuge.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

Thessaloniki: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

Athens: 57th km Athens-Lamia N.R., 32011 Inofita, Greece
Tel.: +30 22620 56406 Fax: +30 22620 31644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu