

PL-BOND

Sıva yapıştırma astarı

Açıklama

PL-BOND, sentetik reçineler ve kuartz kumundan oluşan yapıştırma astarı. Sonradan uygulanacak sıvanın yapışmasını güçlendirmek için kaba zemin (kaba döküm) yerine pürüzsüz ya da emici olmayan yüzeylerin astarlanması için kullanılır. Uygulama sonrasında bazik ortama karşı dirençli olan sert bir yüzey oluşturur.

Uygulama alanları

PL-BOND, alt tabaka üzerinde yeterli sertlik sağlayarak bu sayede sonradan uygulanacak sıvanın yapışmasını güçlendiren hazır bir astar olarak kullanılır. Oluşan yüzey bazik ortama karşı oldukça dayanıklıdır ve böylelikle alçı sıva uygulamaları için ideal bir alt tabaka oluşturur. İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.

Teknik veriler

Biçim:	macun
Renk:	açık kırmızı
Yoğunluk:	1,48 kg/l
pH:	7-9
Kuruma süresi:	1-2 saat
İkinci katı dökme süresi:	4-6 saat

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka

Astarlanacak yüzey kuru olmalı, tozdan, yağdan, kirden, vb. tamamen arındırılmış olmalıdır.

2. Uygulama

Plastik kabın içerisindeki malzeme kullanım öncesinde, homojen bir karışım elde edilene kadar iyice karıştırılır. PL-BOND yüzeye tek kat halinde fırça veya rulo ile uygulanır. Kuruma sonrası sıvaya geçilir.

Tüketim

Kat kalınlığına bağlı olarak 300-350 g/m².

Ambalaj

PL-BOND, 1 kg, 5 kg ve 20 kg'lık plastik kaplarda satışa sunulur.

Raf ömrü - Saklama

Orjinal, açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibarıyla 24 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

Notlar

- Uygulama esnasında sıcaklık +5°C ila +30°C aralığında olmalıdır.
- PL-BOND'un dış alanlara uygulanması durumunda çimentonun ağırlıkça %20 oranında eklenmesi tavsiye edilir.

Uçucu Organik Bileşikler (UOB)

2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), h alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün için 30g/l (2010)'dur.

Kullanıma hazır PL-BOND ürünü maks <30 g/l UOB ihtiva eder.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.com.tr e-mail: info@isomat.eu