

Broshurë teknike

MULTIFILL 2-5

Stuko me ngjyrë për fuga pllakash

Përshkrimi

MULTIFILL 2-5 është një stuko me ngjyrë me bazë çimentoje për pllakat. Ofron rezistencë të lartë mekanike dhe stabilitet të ngjyrës. E përshtatshme për fuga me gjerësi 2-5 mm.

Klasifikohet si stuko për fuga pllakash e llojit CG2 WA sipas to EN 13888.

Fushat e përdorimit

MULTIFILL 2-5 përdoret për stukimin e fugave të pllakave në mure ose në dysheme, për përdorim në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

Të dhënat teknike

Trajta:	pluhur çimentoje
Ngjyrat:	28
Uji që nevojitet:	6,50 l/thes 25 kg
Densiteti i volumit të llaçit të thatë:	1,25 ± 0,40 kg/l
Densiteti i volumit të llaçit të njomë:	1,60 ± 0,50 kg/l
Temperatura e përdorimit:	nga +5°C deri +35°C
Rezistenca ndaj gërryerjes: (EN 12808-2)	≤ 1.000 mm ³
Rezistenca në ngjeshje pas: • 28 ditësh: • 25 ciklesh ngrirje-shkrirje: (EN 12808-3)	40,00 N/mm ² 40,00 N/mm ²
Rezistenca në përkulje pas: • 28 days: • 25 ciklesh ngrirje-shkrirje: (EN 12808-3)	6,00 N/mm ² 5,00 N/mm ²
Tkurrja nga tharja: (EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
Përthithja e ujit pas: • 30 min: • 240 min: (EN 12808-5)	≤ 2 g ≤ 5 g

Koha e punueshmërisë: të paktën 4 orë në +20°C

Koha e shkeljes: pas 10 orësh në +20°C

Udhëzimet e përdorimit

1. Nënshtrësja

Sipërfaqja e mbuluar me pllaka duhet të jetë jashtëzakonisht e pastër. Fugat duhet të pastrohen me kujdes dhe të lagen me një sfungjer të njomë.

2. Përdorimi

MULTIFILL 2-5 hidhet gradualisht në ujë duke u trazuar vazhdimisht, derisa të krijohet një masë uniforme në trajtë brumi. Për përzjerjen rekomandohet përdorimi i një mikseri me xhiro të ulëta. Përzjerja duhet të lihet rreth 3 minuta të stabilizohet dhe pastaj duhet të trazohet përsëri me ngadalë. Shpërndajeni stukon mbi fugat duke përdorur një mallë me gomë në drejtimin diagonal me fugat me qëllim që ato të mbushen plotësisht. Materiali i tepërt duhet të fshihet pas pak, duke përdorur një sfungjer të njomë. Në fund sipërfaqja duhet të pastrohet me një leckë të thatë. Në ambiente të jashtme ose në temperatura të larta rekomandohet njomja e përsëritur pas disa orësh dhe kur stukoja është tharë.

Konsumi

Konsumi i MULTIFILL 2-5 varet nga dimensionet e pllakave dhe nga gjerësia e fugave. Rastet e mëposhtme tregohen vetëm për ilustrim (vlerat në g/m²):

Dimensionet e Pllakave (cm)	Gjërësia e fugës			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	1.300	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	310	470	630	780
20 x 20 x 0,7	240	360	480	590
20 x 30 x 0,7	200	300	400	490
30 x 30 x 0,8	190	280	370	460

MULTIFILL 2-5

Ambalazhimi - Ngjyrat

MULTIFILL 2-5 ofrohet në 28 ngjyrat e mëposhtme, me nr. e kodit dhe ambalazhimin përkatës (thasë 2 kg, 5 kg and 25 kg):

Ngjyra	2 kg	5 kg	25 kg
01 E bardhë	•	•	•
02 E zezë	•	•	
03 Gri	•	•	•
04 Perlë gri		•	
05 Gri e hapur	•	•	•
06 Bezhë Bahama	•	•	•
07 E kuqërremtë		•	
08 Kafe	•	•	
09 Kafe e hapur	•	•	
10 Gri e errët	•	•	
11 Fildish		•	
15 Gri Manhattan		•	
16 Okër e hapur		•	
17 Anemone	•	•	
18 Perlë bezhë	•	•	
19 Moka		•	
20 Gështenjë	•	•	
21 Karamele	•	•	
30 Gri çimentoje		•	
31 Tjegull		•	
40 Kafe e errët		•	
41 Kafe ngjyrë toke		•	
42 Gri në të bezhë		•	
43 E gjelbër e ullirit		•	
44 Camel		•	
45 Ngjyrë rëre		•	
46 Gri në të blu		•	
47 Lilac		•	

Disponohen gjithashtu komplete të mostrave reale të MULTIFILL.

Magazinimi

- Thasë letre 25 kg:
12 muaj nga data e prodhimit
- Thasë plastikë 5 kg dhe 2 kg:
24 muaj nga data e prodhimit

Gjithë të mësipërmet janë në efekt me kusht që produktet të magazinohen në paketimi origjinal i pa hapur, në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe ngrica.

Shënime

- MULTIFILL 2-5 përmban çimento dhe reagon si alkaline me ujin, kështu që klasifikohet si irritues.
- Shikoni rreziqet e përdorimit dhe këshillat për sigurinë që janë të shkruara mbi thes.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

ZYRAT QENDRORE – FABRIKA:

Kilometri i 17të i Autostradës Selanik-Aj. Athanasiu 570 03

Tel. : +30 2310 576 002, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.al e-mail: support@isomat.eu