

Broshurë teknike

# MULTIFILL 3-15

## Stuko për pllaka

### Përshkrimi

MULTIFILL 3-15 është një stuko me ngjyrë me bazë çimentoje për pllakat. Ajo ofron rezistencë të lartë mekanike dhe stabilitet të ngjyrës. E përshtatshme për fuga me gjerësi 3-15 mm. Ajo klasifikohet si stuko për fuga pllakash e llojit CG2 sipas standardit EN 13888.

### Fushat e përdorimit

MULTIFILL 3-15 përdoret stukimin e fugave të pllakave në mure ose në dysheme, për përdorim në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

### Të dhënat teknike

Trajta:	pluhur çimentoje
Ngjyrat:	8
Uji që nevojitet:	7,00 kg për një thes 25 kg
Densiteti i volumit të llaçit të thatë:	1,50 ± 0,30 kg/litër
Densiteti i volumit të llaçit të njomë:	2,00 ± 0,50 kg/litër
Temperatura e përdorimit:	nga +5°C deri në +35°C
Rezistenca ndaj gërryerjes:	≤ 1000 mm <sup>3</sup> (EN 12808-2)
Rezistenca në ngjeshje pas:	
• 28 ditësh:	38,00 N/mm <sup>2</sup>
• 25 ciklesh ngrirje-shkrirje:	38,00 N/mm <sup>2</sup> (EN 12808-3)
Rezistenca në përkulje pas:	
• 28 ditësh:	7,50 N/mm <sup>2</sup>
• 25 ciklesh ngrirje-shkrirje:	7,50 N/mm <sup>2</sup> (EN 12808-3)
Tkurrja nga tharja:	≤ 2mm/m (EN 12808-4)
Përthithja e ujit pas:	
• 30 min:	≤ 2 g
• 240 min:	≤ 5 g (EN 12808-5)

Koha e punueshmërisë: të paktën 4 orë (+20°C)  
Koha e shkeljes: pas 10 orësh (+20°C)

### Udhëzimet e përdorimit

#### 1. Nënshtrësja

Sipërfaqja e mbuluar me pllaka duhet të jetë jashtëzakonisht e pastër. Fugat duhet të pastrohen me kujdes dhe të lagen me një sfungjer të njomë.

#### 2. Përdorimi

MULTIFILL 3-15 hidhet gradualisht në ujë duke u trazuar vazhdimisht, derisa të krijohet një masë uniforme në trajtë brumi. Për përzierjen rekomandohet përdorimi i një mikseri me xhiro të ulëta. Përzierja duhet të lihet rreth 3 minuta të stabilizohet dhe pastaj duhet të trazohet përsëri me ngadalë. Shpërndajeni stukon mbi fuga duke përdorur një mallë me gomë në drejtimin diagonal me fugat me qëllim që ato të mbushen plotësisht. Materiali i tepërt duhet të fshihet pas pak, duke përdorur një sfungjer të njomë. Në fund sipërfaqja duhet të pastrohet me një leckë të thatë. Në ambiente të jashtme ose në temperatura të larta rekomandohet njomja e përsëritur pas disa orësh dhe kur stukoja është tharë.

### Konsumi

Konsumi i MULTIFILL 3-15 varet nga dimensionet e pllakave dhe nga gjerësia e fugave. Rastet e mëposhtme tregohen vetëm për ilustrim (vlerat në g/m<sup>2</sup>):

Dimensionet e pllakave (cm)	Gjerësia e fugave			
	3 mm	7 mm	12 mm	15 mm
20 x 20 x 0,7	390	900	1540	1930
30 x 30 x 0,8	300	700	1190	1480
40 x 40 x 0,8	230	530	900	1120
40 x 40 x 1,0	280	660	1120	1400
50 x 50 x 0,8	180	420	730	900

# MULTIFILL 3-15

## Ambalazhimi - Ngjyrat

MULTIFILL 3-15 ofrohet në 8 ngjyrat e mëposhtme, me nr. e kodit dhe ambalazhimin përkatës (5 kg dhe thasë 25 kg):

Ngjyra	5 kg	25 kg
01 E bardhë	•	•
03 Gri	•	•
05 Gri e hapur	•	•
06 Bezhë Bahama	•	•
09 Kafe e hapur	•	
10 Gri e errët	•	
21 Karamеле	•	•
30 Gri çimentoje	•	

Disponohen gjithashtu komplete të mostrave reale të MULTIFILL.

## Magazinimi

- Thasë letre 25 kg:  
12 muaj nga data e prodhimit
- Thasë plastikë 5 kg:  
24 muaj nga data e prodhimit

Gjithë të mësipërmet janë në efekt me kusht që produktet të magazinohen në paketimi origjinal i pa hapur, në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe ngrica.

## Shënime

- MULTIFILL 3-15 përmban çimento dhe reagon si alkaline me ujin, kështu që klasifikohet si irritues.
- Shikoni rreziqet e përdorimit dhe këshillat për sigurinë që janë të shkruara mbi thes.

### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

ZYRAT QENDRORE – FABRIKA:

Kilometri i 17të i Autostradës Selanik-Aj. Athanasiu 570 03

Tel. : +30 2310 576 002, Fax: +30 2310 576 029

[www.isomat.al](http://www.isomat.al) e-mail: [support@isomat.eu](mailto:support@isomat.eu)