

Stuko çimentoje me bazë rrëshire, jashtëzakonisht kokërrimët, ideal për profesionistë

Cilësitë

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL është stuko çimentoje jashtëzakonisht kokërrimët, me përmbajtje rrëshire, për përdorim të jashtëm ose të brendshëm. Duke shtuar ujë krijohet një masë në trajtë paste me punueshmëri shumë të mirë, e përshtatshme për patinim.

Në krahasim me stukot e zakonshëm ofron avantazhet e mëposhtëm:

- Ka peshë të lehtë dhe është me kollaj të aplikohet.
- Mund të spërkatet me kollaj me rërë.
- Ka konsum më të ulët.

Për arsye të përbërjes së tij kokometrike mund të aplikohet edhe me pompë.

Klasifikohet si Ilaç GP CS IV, W2, sipas EN 998-1.

Fushat e zbatimit

- Rrafshim dhe meremetim të betonit të pasuvatur (për qëllime dekorative).
- Mbyllje plasaritjesh, poresh dhe zgavrash në sipërfaqe betoni.
- Rrafshim (patinim) total të sipërfaqeve me një shtresë të imët me stuko në vend të Ilaçit të zakonshëm me çimento ose suvasë.

Karakteristikat teknike

Forma:	Ilaç çimento
Ngjyra:	e bardhë
Jetëgjatësia në enë:	4 orë në +20°C
Kërkesa për ujë:	7.75kg / thes 25kg
Pesha vëllimore e Ilaçit të thatë:	1.25 ± 0.10 kg/lit
Pesha vëllimore e Ilaçit të njomë:	1.65 ± 0.10 kg/lit
Rezistenca në shtypje:	≥ 6.00 N/mm ²
Rezistenca në përkulje:	≥ 2.00 N/mm ²
Forca ngjitime:	≥ 1.00 N/mm ²
Thithja kapilare e ujit:	≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5}
Rezistenca ndaj zjarrit:	Euroclass A1

Mënyra e përdorimit

1. Nënshtrësja

Nënshtrësja duhet të jetë solide dhe e pastër, pa pluhura, lëndë yndyrore, materiale të lira, etj. Para aplikimit të PLANFIX-FINE PROFESSIONAL sipërfaqja e nënshtrësës duhet të laget mirë me ujë.

2. Zbatimi

Në një enë të pastër hedhim ujë dhe shtojmë gradualisht duke përzier pluhurin PLANFIX-FINE PROFESSIONAL, në raporte PLANFIX-FINE PROFESSIONAL : ujë = 1 : 3 sipas vëllimit, deri sa të krijohet një masë homogjene në trajtë paste, e përshtatshme për stukim.

Konsumi

Rreth 1.2 kg/m² për shtresë me trashësi 1mm.

Ambllazhimi

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL ofrohet në thasë 25 kg.

Magazinimi

Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në thasë të mbyllur, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngrica.

Shënime

- Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë të paktën +5°C.
- Gjatë muajve verorë rekomandohet që PLANFIX-FINE PROFESSIONAL pas aplikimit të tij të laget me ujë, që të mbrohet nga dehidratimi për shkak të temperaturave të larta.
- Produkti përmban çimento, i cili reagon si alkal me ujin dhe klasifikohet si irritues.
- Këshillohuni me udhëzimet për përdorim të sigurt dhe mbrojtjeje të cilat shkruhen në ambllazh.



ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

14

EN 998-1

General purpose plastering mortar (GP)
for internal use

DoP No.: PLANFIX FINE PROFESSIONAL/
1211-05

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 1,0 N/mm² – FP:A

Water absorption: W2

Water vapour diffusion coeff.: μ 19

Thermal conductivity: ($\lambda_{10,dry}$) 0,39 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation
based on provisions valid in the intended place of
use of the mortar

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

ZYRAT QENDRORE – FABRIKA:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Faks: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës së sektorit të kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet në lidhje me përdorimin e materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të mëparshëm për të njëjtin material.

