

Stuko çimentoje me bazë rrëshire, jashtëzakonisht kokërrimët**Cilësitë**

PLANFIX-FINE është stuko çimentoje jashtëzakonisht kokërrimët, me përmbajtje rrëshire, për përdorim të jashtëm ose të brendshëm. Duke shtuar ujë krijohet një masë në trajtë paste me punueshmëri shumë të mirë, e përshtatshme për patinim.

Për arsye të përbërjes së tij kokometrike mund të aplikohet edhe me pompë.

Fushat e zbatimit

- Rrafshim dhe meremetim të betonit të pasuvatur (për qëllime dekorative).
- Mbyllje plasaritjesh, poresh dhe zgavrash në sipërfaqe betoni.
- Rrafshim (patinim) total të sipërfaqeve me një shtresë të imët me stuko në vend të llaçit të zakonshëm me çimento ose suvasë.

Karakteristika teknike

Forma:	Ilaç çimento
Ngjyra:	gri, e bardhë
Kërkesa për ujë:	6,75kg / thes 25kg
Pesha vëllimore e llaçit të thatë:	1,25 ± 0,10 kg/lit
Pesha vëllimore e llaçit të njomë:	1,65 ± 0,10 kg/lit
Jetëgjatësia në enë:	4-7 orë në +20°C

PLANFIX Gri

Rezistenca në shtypje: 20,00 ± 3,00 N/mm²

Rezistenca në përkulje: 6,00 ± 1,00 N/mm²

PLANFIX i Bardhë

Rezistenca në shtypje: 24,00 ± 3,00 N/mm²

Rezistenca në përkulje: 7,00 ± 1,00 N/mm²

Mënyra e përdorimit**1. Nënshtrësja**

Nënshtrësja duhet të jetë solide dhe e pastër, pa pluhura, lëndë yndyrore, materiale të prishura etj. Para aplikimit të PLANFIX-FINE sipërfaqja e nënshtrësës duhet të laget mirë me ujë.

2. Zbatimi

Në një enë të pastër hedhim ujë dhe shtojmë gradualisht duke përzier pluhurin PLANFIX-FINE, në raporte PLANFIX-FINE : ujë = 1 : 3 sipas vëllimit, deri sa të krijohet një masë homogjene në trajtë paste, e përshtatshme për stukim.

Konsumi

Rreth 1,3 kg/m² për shtresë me trashësi 1mm.

Amballazhimi

- Thasë 5 kg ngjyrë gri.
- Thasë 25 kg ngjyrë gri dhe të bardhë.

Magazinimi

Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në thasë të mbyllur, në vende të mbrojtura nga lagështia.

Vërejtje

- Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë të paktën +5°C.
- Gjatë muajve verorë rekomandohet që PLANFIX-FINE pas aplikimi të tij të laget me ujë, që të mbrohet nga dehidratimi për shkak të temperaturave të larta.
- Produkti përmban çimento, i cili reagon si alkal me ujin dhe klasifikohet si irritues.
- Këshillohuni me udhëzimet për përdorim të sigurt dhe mbrojtjeje të cilat shkruhen në ambllazh.

AQUAMAT-PENETRATE



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

10

EN 1504-3

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer
modified)

DoP No.: PLANFIX FINE GREY/1215-03

Compressive strength: class R2

Chloride ion content: $\leq 0.05\%$

Adhesion: ≥ 0.8 MPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 0.8 MPa

Capillary absorption: $\leq 0.5 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

10

EN 1504-3

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer
modified)

DoP No.: PLANFIX FINE WHITE/1212-03

Compressive strength: class R2

Chloride ion content: $\leq 0.05\%$

Adhesion: ≥ 0.8 MPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 0.8 MPa

Capillary absorption: $\leq 0.5 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

ISOMAT S.A.

INDUSTRI MATERIALESH NDERTIMI KIMIKE & LLAÇESH
Selanik: Kilometri i 17^{te} i Autostradës Selanik-Aj. Athanasiu
570 03 Aj. Athanasios, Tel. : 2310 576 000, Fax: 2310 722 475
Athinë: Kilometri i 57^{te} i Autostradës Athinë-Lamia,
320 11 Oinofita, Tel. : 22620 56 406, Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës së sektorit të kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet në lidhje me përdorimin e materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të mëparshëm për të njëjtin material.