

Stuko çimentoje me bazë rrëshire

Cilësitë

PLANFIX është stuko çimentoje kokërrimët, me përmbajtje rrëshire, për përdorim të jashtëm ose të brendshëm. Duke shtuar ujë krijohet një masë në trajtë paste me punueshmëri shumë të mirë, e përshtatshme për patinim.

Fushat e zbatimit

- Rrafshim dhe meremetim të betonit të pasuvatur (për qëllime dekorative).
- Mbyllje plasaritjesh, poresh dhe zgavrash në sipërfaqe betoni.
- Rrafshim (patinim) total të sipërfaqeve me një shtresë të imët me stuko në vend të llaçit të zakonshëm me çimento ose suvasë.

Karakteristika teknike

Forma:	llaç çimento
Ngjyra:	gri, e bardhë
Pesha vëllimore e llaçit të thatë:	1,37 ± 0,10 kg/lit
Pesha vëllimore e llaçit të njomë:	1,64 ± 0,10 kg/lit
Jetëgjatësia në enë:	4-7 orë në +20°C

PLANFIX Gri

Kërkesa për ujë:	6,25kg / thes 25kg
Rezistenca në shtypje:	13,00 ± 2,00 N/mm ²
Rezistenca në përkulje:	5,10 ± 0,80 N/mm ²

PLANFIX i Bardhë

Kërkesa për ujë:	5,75kg / thes 25kg
Rezistenca në shtypje:	16,00 ± 2,00 N/mm ²
Rezistenca në përkulje:	4,50 ± 0,80 N/mm ²

Mënyra e përdorimit

1. Nënshtrësja

Nënshtrësja duhet të jetë solide dhe e pastër, pa pluhura, lëndë yndyrore, materiale të prishura etj. Para aplikimit të PLANFIX sipërfaqja e nënshtrësës duhet të laget mirë me ujë.

2. Zbatimi

Në një enë të pastër hedhim ujë dhe shtojmë gradualisht duke përzier pluhurin PLANFIX, në raporte PLANFIX : ujë = 1 : 3 sipas vëllimit, deri sa të krijohet një masë homogjene në trajtë paste, e përshtatshme për stukim.

Konsumi

Rreth 1,3 kg/m² për shtresë me trashësi 1mm.

Amballazhimi

- Thasë 5kg ngjyrë gri.
- Thasë 25kg ngjyrë gri dhe të bardhë.

Magazinimi

Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në thasë të mbyllur, në vende të mbrojtura nga lagështia.

Vërejtje

- Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë të paktën +5°C.
- Gjatë muajve verorë rekomandohet që PLANFIX pas aplikimi të tij të laget me ujë, që të mbrohet nga dehidratimi për shkak të temperaturave të larta.
- Produkti përmban çimento, i cili reagon si alkal me ujin dhe klasifikohet si irritues.
- Këshillohuni me udhëzimet për përdorim të sigurt dhe mbrojtjeje të cilat shkruhen në ambllazh.

ISOMAT S.A.

INDUSTRI MATERIALESH NDERTIMI KIMIKE & LLAÇESH
Selanik: Kilometri i 17^{te} i Autostradës Selanik-Aj. Athanasios, Tel. : 2310 576 000, Fax: 2310 722 475
Athinë: Kilometri i 57^{te} i Autostradës Athinë-Lamia, 320 11 Oinofita, Tel. : 22620 56 406, Fax: 22620 31 644
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net