

Stuko për patinim

Cilësitë

STUCCOCRET është llaç çimento i bardhë jashtëzakonisht kokërrimët, i përforcuar me rrëshira. Duke shtuar ujë krijohet një masë në trajtë paste me punueshmëri shumë të mirë, e përshtatshme për patinim në ambiente të brendshme.

Fushat e zbatimit

STUCCOCRET përdoret për rrafshimin dhe përgatitjen e sipërfaqeve, në ambiente të brendshme, të cilat do të bojatisen ose do të mbishtrohen me një material tjetër. Është i përshtatshëm për sipërfaqe suvaje ose betoni dhe zëvendëson stukot vajore dhe materiale të tjera të përafërta.

Karakteristika teknike

Forma:	pluhur
Ngjyra:	e bardhë
Kërkesa për ujë:	8kg / thes 20kg
Pesha vëllimore e llaçit të thatë:	0,90 ± 0,10 kg/l
Pesha vëllimore e llaçit të njomë:	1,60 ± 0,10 kg/l
Jetëgjatësia në enë:	4 orë në +23°C

Mënyra e përdorimit

1. Nënshtrësja

Nënshtrësja duhet të jetë e pastër, pa pluhura, bojëra etj. Nuk ka nevojë të kalohet me prajmer (astar) ose me vaj para aplikimit të STUCCOCRET.

2. Zbatimi

Përziejmë sasinë e një thesi me STUCCOCRET me ujë, deri sa të krijohet një një përzierje homogjene në trajtë paste me punueshmërinë e përshtatshme (për patinim). Materiali shtrohet me spatullë në dy shtresa (duar). Shtresa e dytë vijon pasi është tharë e para (pas 2-3 orësh). Fërkimi dhe lyerja e sipërfaqes përfundimtare bëhet pas rreth 12 orësh.

Konsumi

Rreth 1,1 kg/m² për shtresë me trashësi 1mm.

Ambllazhimi

Thasë 4kg, 10kg dhe 20kg.

Magazinimi

Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në thasë të mbyllur, në vende të mbrojtura nga lagështia.

STUCCOCRET

**ISOMAT S.A.**

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

10**EN 998-1**

**General purpose plastering mortar (GP)
for internal use**

DoP No.: STUCCOCRET/1225-03**Reaction to fire:** Class A1**Adhesion:** 0.5 N/mm² – **FP:** A**Water absorption:** W0**Water vapor diffusion coeff.:** μ 20**Thermal conductivity:** ($\lambda_{10, dry}$) 0.35 W/mK**Durability** (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar**ISOMAT S.A.**

INDUSTRI MATERIALESH NDERTIMI KIMIKE & LLAÇESH
Selanik: Kilometri i 17^{te} i Autostradës Selanik-Aj. Athanasiu
570 03 Aj. Athanasios, Tel. : 2310 576 000, Fax: 2310 722 475
Athinë: Kilometri i 57^{te} i Autostradës Athinë-Lamia,
320 11 Oinofita, Tel. : 22620 56 406, Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës së sektorit të kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet në lidhje me përdorimin e materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të mëparshëm për të njëjtin material.

