

**Ακρυλικό αστάρι νερού – μονωτικό ρύπων****Ιδιότητες**

Ακρυλικό, λευκό αστάρι νερού. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και απομονώνει υδατοδιαλυτούς ρύπους που υπάρχουν στο υπόστρωμα, ώστε αυτοί να μην εμφανιστούν στο τελικό χρώμα.

Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη και γι' αυτό συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται.

**Πεδία εφαρμογής**

Είναι κατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες εσωτερικές η εξωτερικές, που πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά η ακρυλικά χρώματα και οι οποίες είναι επιβαρυμένες με ρύπους, όπως κάπνα, νικοτίνη, καυσαέρια, υδατοδιαλυτοί μαρκαδόροι, μολυβιές κτλ. Αποτρέπει την εμφάνιση υδατοδιαλυτών ρύπων στο τελικό χρώμα.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Απόχρωση:	Λευκό
Πυκνότητα:	1,40 kg/lit
pH:	8,5
Πρόσφυση	>2,5 N/mm <sup>2</sup>
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	2,5 h

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά τη χρήση τους, με νερό και απορρυπαντικό.

**Τρόπος χρήσης****1. Προετοιμασία υποστρώματος**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ατέλειες θα πρέπει να αποκατασταθούν.

**2. Εφαρμογή**

Το BLOCK PRIMER εφαρμόζεται σε ένα ή δύο χέρια, αναλόγως του πόσο λερωμένη είναι η επιφάνεια. Μπορεί να αραιωθεί έως 10% με καθαρό νερό, αλλά σε περιπτώσεις με έντονους ρύπους συνιστάται να εφαρμόζεται αναραιφωτό.

Μπορεί να επαναβαφεί μετά από 2,5 ώρες αλλά συνιστάται η εφαρμογή του πλαστικού η ακρυλικού (βάσεως νερού) χρώματος να γίνεται μετά από 24 ώρες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όσον αφορά τη μόνωση των ρύπων. Εφαρμόζεται με ρολό, ή πινέλο, ή πιστόλι airless.

**Κατανάλωση**

Περίπου 11-16 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραίωσης του υλικού.

**Συσκευασία**

Δοχεία 0,75 lit και 3 lit.

**Χρόνος ζωής - Αποθήκευση**

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

**Παρατήρηση**

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C.

**Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)**

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ είναι 30 g/lit (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν BLOCK PRIMER έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/lit ΠΟΕ.

**ISOMAT A.B.E.E.**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)