

ASPHALTOS

Mezcla asfáltica en frío para reparaciones inmediatas en carreteras

Descripción

Mezcla asfáltica en frío lista para su uso, para reparar pequeños baches en asfalto o pavimentos de hormigón. Permite una gran flexibilidad, sin mostrar grietas debidas a la contracción-expansión. Tiene excelente adherencia al soporte y no es dañado por los neumáticos. Presenta alta resistencia a las condiciones climáticas y al envejecimiento. De aplicación sencilla, no requiere un soporte preparado adecuadamente o cualquier equipo especial. El pavimento puede ser puesto al tráfico inmediatamente.

Campos de aplicación

Adecuado para la restauración rápida de pequeños daños (baches, grietas, etc.) en asfalto o pavimentos de hormigón. Ideal para reparaciones locales en carreteras, caminos rurales, calles, tableros de puentes, estacionamientos, así como aparcamientos en industrias, escuelas, hospitales, etc.

Datos técnicos

Forma: mezcla asfáltica en frío
Color: negro
Densidad: 1,75 kg/l
Densidad mezcla compactada: 2,10 kg/l
Temperatura aplicación: -40°C hasta +60°C

Instrucciones de uso

1. Preparación del soporte

El área a restaurar debe estar limpia, libre de polvo, grasas, partículas sueltas, etc, especialmente en su perímetro. También debe estar libre de agua estancada. En caso de que el daño supere una profundidad de 10 cm, se recomienda una sub-base de arena y grava compactada.

2. Aplicación

La mezcla de reparación está lista para usar y no necesita remezclado. El bache se rellena con la mezcla de asfalto de manera que el relleno sobresalga 1-2 cm sobre el nivel del pavimento. Entonces, el producto se compacta con una pala, un rodillo o incluso con los neumáticos de un coche. El pavimento reparado puede ser puesto al tráfico inmediatamente.

Consumo

Aprox. 21 kg/m²/cm de espesor de capa.

Presentación

Contenedores plásticos de 25 kg.

Caducidad - Almacenamiento

12 meses desde la fecha de fabricación, en envases sellados, en condiciones libres de heladas y exposición solar directa.

Comentarios

El producto puede aplicarse en cualquier condición climatológica excepto en caso de lluvia.

ISOMAT S.A.
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN Y MORTEROS
OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:
17o km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.es e-mail: info@isomat.es