

## Imprimación para membranas impermeabilizantes elastoméricas aplicables con brocha

### Descripción

Polímero en emulsión acuosa. Garantiza la adherencia adecuada de las membranas elastoméricas y aplicables con brocha ISOFLEX y ISOFLEX-T25, para impermeabilización de terrazas con sustratos porosos. Al penetrar en el interior de los poros del sustrato, que actúa como una capa de unión entre ISOFLEX o ISOFLEX-T25 y el sustrato.

### Áreas de Aplicación

ISO-PRIMER se utiliza como imprimación para asegurar la adhesión de ISOFLEX y ISOFLEX-T25 en superficies como hormigón, cemento-mortero, madera, etc.

### Datos Técnicos

Forma: emulsión  
Color: blanco  
Densidad: 1,01 kg/l

### Modo de empleo

#### 1. Preparación de soporte

La superficie a imprimir debe estar seca, libre de polvo, grasa, suciedad, etc.

#### 2. Aplicación

ISO-PRIMER es agitado a fondo y aplicado de manera uniforme sobre la superficie mediante brocha, rodillo o pulverización, antes de la aplicación de la membrana líquida elastomérica.

### Consumo

200-300 g/m<sup>2</sup>, dependiendo de la capacidad de absorción del soporte.

### Envase

ISO-PRIMER está disponible en botes de 1 kg, 5 kg y 20 kg.

### Período de validez – Almacenamiento

12 meses desde la fecha de fabricación, en embalaje original sin abrir, a temperatura entre +5°C y +35°C. Proteger de la exposición directa al sol y las heladas.

### Observaciones

- Temperatura durante la aplicación y el endurecimiento del producto debe ser al menos +5°C.
- Los botes una vez abiertos hay que utilizarlo de inmediato y no puede ser conservado para uso posterior.

### Los compuestos orgánicos volátiles (VOCs)

De acuerdo con la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, cuadro A), el contenido máximo permitido de VOC para el producto subcategoría h, tipo WB es 30 g / l (2010) para el producto listo para usar. El producto listo para usar ISO-PRIMER contiene max <30 g / l de VOC.

#### ISOMAT S.A.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN Y MORTEROS

#### OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:

17o km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.com.es](http://www.isomat.com.es) e-mail: [info@isomat.com.es](mailto:info@isomat.com.es)