

Emulsión bituminosa elastómero

Descripción

Emulsión bituminosa elastómero consistente en asfalto de alta calidad, resinas y aditivos especiales. Tiene una gran durabilidad en humedad y una excelente elasticidad. Proporciona una excelente adherencia sobre distintas superficies como el hormigón, el metal, la madera, etc.

Áreas de Aplicación

ISOPAST-RUBBER se utiliza para la impermeabilización de las fundaciones, muros de contención, terrazas, tejados, etc.

Datos Técnicos

Forma:	gelatina espesa
Color:	marrón-negro
Contenido de agua:	25-30% en peso
Contenido de aglutinante:	70-75% en peso
Densidad:	1,10 kg/lit
pH:	10
Resistencia a la temperatura:	hasta +120° C
Alargamiento de rotura:	> 200%
Tiempo de secado:	2-3 días

Modo de empleo

1.- Superficie

La superficie a sellar / proteger debe estar completamente limpia y seca.

2.- Aplicación

ISOPAST-RUBBER debe agitarse bien antes de su aplicación. Se utiliza tal como está o diluido con agua hasta un 30% en volumen. ISOPAST-RUBBER se aplica con brocha o por pulverización en 2 capas. La segunda capa se aplica después de que la primera está completamente seca. En caso de refuerzo de la capa de sellado con cinta de malla de fibra o cinta de poliéster, se recomienda aplicar 3 capas de ISOPAST-RUBBER e incrustar el refuerzo en la primera capa, mientras que todavía está fresco.

Consumo

- Superficies verticales: 0,35-0,50 kg/m²/capa.
- Superficies horizontales, sin refuerzo: 0,35-0,50 kg/m²/capa.
- Superficies horizontales, con refuerzo: 1,5-2,0 kg/m².

Envase

ISOPAST-RUBBER está disponible en latas de 19 kg.

Período de validez – Almacenamiento

Tiempo de conservación en recipientes cerrados es de 12 meses en condiciones libres de heladas.

ISOMAT S.A.
 PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN Y MORTEROS
OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:
 17o km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
 P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,
 Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.com.es e-mail: info@isomat.com.es