

# PRIMER-PU 100



## Imprimación de poliuretano

### Descripción

Imprimación de poliuretano con disolventes de 1 componente. Asegura la correcta adhesión de la membrana, líquida elastomérica y aplicable con brocha, ISOFLEX-PU, cuando se va a impermeabilizar terrazas con superficies porosas. Al penetrar en el interior de los poros del sustrato, actúa como una capa de unión entre ISOFLEX-PU y la superficie.

### Áreas de Aplicación

PRIMER-PU 100 se utiliza como imprimación para asegurar la adhesión de ISOFLEX-PU en superficies como hormigón, cemento-mortero, madera, etc.

### Datos Técnicos

Forma: pre-polímero de poliuretano  
 Color: amarillo claro  
 Capas sucesivas: después de 1-3 h

### Modo de empleo

#### 1. Preparación de soporte

La superficie a imprimir debe estar seca, libre de polvo, grasa, suciedad, etc

#### 2. Aplicación

El PRIMER-PU 100 es agitado a fondo y aplicado de manera uniforme sobre la superficie mediante brocha, rodillo o pulverización, antes de la aplicación del ISOFLEX-PU.

### Consumo

200-300 g/m<sup>2</sup>, dependiendo de la capacidad de absorción del soporte.

### Envase

PRIMER-PU 100 está disponible en botes de 1 kg, 5 kg y 17 kg.

### Período de validez – Almacenamiento

Tiempo de conservación en recipientes cerrados es por lo menos 12 meses, en condiciones libres de heladas y seco.

### Observaciones

- Temperatura durante la aplicación y el endurecimiento del producto debe estar entre +5°C y +35°C.
- Los botes una vez abiertos hay que utilizarlo de inmediato y no puede ser conservado para uso posterior.

### Los compuestos orgánicos volátiles (VOCs)

De acuerdo con la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, cuadro A), el contenido máximo permitido de VOC para el producto subcategoría h, tipo SB es 750 g / l (2010) para el producto listo para usar.

El producto listo para usar PRIMER-PU 100 contiene max<750 g / l de VOC.

### ISOMAT S.A.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN Y MORTEROS

#### OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:

17o km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
 P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,  
 Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.com.es](http://www.isomat.com.es) e-mail: [info@isomat.com.es](mailto:info@isomat.com.es)