

Βελατούρα νερού**Ιδιότητες**

Βελατούρα νερού για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα. Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται σε νέες ή παλαιές ξύλινες επιφάνειες και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για τη ριπολίνη νερού ISOLAC AQUA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	Λευκό
Τύπος:	100% ακρυλικό αστάρι νερού.
Πυκνότητα:	1,30 kg/l
pH:	8-9 στους +23°C
Αντοχή σε πρόσφυση:	2,0 N/mm ²
Ιξώδες (Poise):	13-17
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	6 h

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με νερό και απορρυπαντικό.

Τρόπος χρήσης

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Το ISOLAC AQUA-PRIMER, εφαρμόζεται σε ένα ή δύο χέρια αραιωμένο έως 5 -10% με καθαρό νερό για πινέλο ή ρολό και 20-30% για πιστόλι airless. Αφού στεγνώσει θα πρέπει να λειανθεί με γυαλόχαρτο για να ακολουθήσει η εφαρμογή του τελικού χρώματος. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C

Απόδοση

Το ISOLAC AQUA-PRIMER καλύπτει 12 m² ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 και 2,5 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC AQUA-PRIMER έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος

T.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net