

**Ασφαλτικό βερνίκι****Ιδιότητες**

Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι με διαλύτες, με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.

**Πεδία εφαρμογής**

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλοτάνων), ως φράγμα υδρατμών στις μονώσεις καθώς και για την προστασία από την υγρασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλου (προστασία έναντι οξειδωσης).

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Απόχρωση	μαύρο
Σχετική πυκνότητα στους 15 °C :	0,89-0,91gr/cm <sup>3</sup>
Ειδικό βάρος:	0,97 kg/lit
Σημείο ανάφλεξης:	40 °C min
Ιξώδες κατα BROOKFIELD στους 25 °C :	130-170 cps
Υπόλειμμα απόσταξης:	55-60%
Σημείο μάλθωσης στερεού υπολείμματος:	≥ 85 °C
Δείκτης διεισδυτικότητας 25 °C στερεού υπολείμματος:	20-30 dmm
Οι παραπάνω μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D-41.	

Καθαρισμός των εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με βενζίνη ή διαλύτη.

**Τρόπος χρήσης**

Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί – προστατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή.

Πριν από τη χρήση ανακατεύουμε καλά το περιεχόμενο.

Το ασφαλτικό βερνίκι ISOLAC-BT εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα σε 1-3 στρώσεις.

**Κατανάλωση**

- Σε μεταλλικές επιφάνειες: 100-150 g/m<sup>2</sup>/στρώση.
- Σε επιφάνειες σκυροδέματος: 250-300 g/m<sup>2</sup>/στρώση.

**Συσκευασία**

Δοχεία 5 kg και 17 kg.

**Χρόνος ζωής - Αποθήκευση**

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευένους από την υγρασία, τον παγετό και μακριά από εστίες φωτιάς.

**Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)**

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Δ είναι 750g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC-BT έχει μέγιστη περιεκτικότητα <750 g/l ΠΟΕ.

**ISOMAT A.B.E.E.**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**