

Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες**Ιδιότητες**

Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και προστατεύει αποτελεσματικά μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται σε νέες ή παλαιές μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και εργαλεία και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για το χρώμα μεταλλικών επιφανειών ISOLAC DUCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	Γκρι, καφέ
Τύπος:	αλκυδικό αστάρι
Πυκνότητα:	1,40 kg/l
Αντοχή σε πρόσφυση:	2,0 N/mm ²
Ιξώδες (mPa.s):	1700 στους 23°C
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	8 h

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά τη χρήση τους, με τα ειδικά διαλυτικά SM-16 ή SM-18 .

Τρόπος χρήσης

Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκουριές, λίπη, σαθρά υλικά ή βαφές, σκόνες κλπ. Συνιστάται πρώτα να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Το ISOLAC RUST-PRIMER εφαρμόζεται σε ένα ή δύο χέρια αραιωμένο 5-10% με SM-18 για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 10-20% με SM-16 για εφαρμογή με πιστόλι airless. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη μετά από περίπου 8 ώρες. Αφού στεγνώσει, μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο για υψηλότερη πρόσφυση του τελικού χρώματος. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Απόδοση

Το ISOLAC RUST-PRIMER καλύπτει έως 13 m² ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 2,5 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση, ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ είναι 500 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν RUST-PRIMER έχει μέγιστη περιεκτικότητα <500 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net