

Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα**Ιδιότητες**

Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα αποτελούμενο από εκλεκτής ποιότητας άσφαλτο, ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στην υγρασία και εξαιρετική ελαστικότητα. Έχει άριστη πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, παλιές ασφαλτικές επιστρώσεις κλπ.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, δωματίων, κεκλιμένων στεγών, υπόγειων δεξαμενών από την εξωτερική πλευρά κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	παχύρρευστος πολτός
Απόχρωση:	καστανόμαυρο
Περιεκτικότητα σε νερό:	40-45% κ.β.
Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό:	55-60% κ.β.
Πυκνότητα:	1,10 kg/l
pH:	10
Θερμοκρασιακή αντοχή:	- 5°C έως +120°C
Επιμήκυνση κατά τη θραύση:	> 200%
Ωρίμανση:	2-3 ημέρες
Καθαρισμός των εργαλείων:	
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.	

Τρόπος χρήσης**1. Προετοιμασία υποστρώματος**

Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί - προστατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση, ανακατεύουμε καλά το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο με νερό έως και 30% κατ' όγκο. Το ISOPAST-RUBBER εφαρμόζεται με βούρτσα ή πιστόλι ψεκασμού σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Σε περίπτωση ενίσχυσης της στεγανωτικής στρώσης με υαλόπλεγμα, υαλοπίλημα ή πολυεστερικό ύφασμα, προτείνεται η εφαρμογή 3 στρώσεων με τον οπλισμό να τοποθετείται πάνω στη νωπή πρώτη στρώση.

Κατανάλωση

- Σε κατακόρυφες επιφάνειες: 0,35-0,50 kg/m²/στρώση.
- Σε οριζόντιες επιφάνειες, χωρίς οπλισμό: 0,35-0,50 kg/m²/στρώση.
- Σε οριζόντιες επιφάνειες, με οπλισμό: 1,5-2,0 kg/m² συνολικά.

Συσκευασία

Δοχεία 19 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευμένου από την υγρασία και τον παγετό.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
 Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
 Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
 Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net