

ADINOL-DM

Гидроизолирующая добавка для растворов и бетона

Описание

ADINOL-DM - жидкая гидроизолирующая добавка, специально разработанная для производства водонепроницаемого бетона и цементных растворов. Используется для увеличения водонепроницаемости бетонных и цементных растворов и повышения их устойчивости к веществам, вызывающим коррозию. Также применяется для улучшения удобоукладываемости, не изменяя в/ц отношение. Водонепроницаемость достигается путем равномерного распределения активных водоотталкивающих веществ в бетонной или растворной смеси.

Добавление ADINOL-DM снижает капиллярное водопоглощение, тем самым предотвращает появления дефектов, вызванных воздействием влаги, что значительно продлевает срок эксплуатации сооружений.

Сертифицирована с наличием маркировки CE в соответствии с EN 934-2:Т.9 и классифицируется как добавка для водонепроницаемого бетона. Сертификат No.: 0906-CPR-02412007/01.

Область применения

ADINOL-DM используется для производства бетона в таких конструкциях, как:

- фундаменты
- подземные сооружения
- плавательные бассейны
- резервуары
- дамбы

Также применяется для изготовления растворов в таких конструкциях, как:

- цементные стяжки, подверженные атмосферному воздействию
- растворы с требованиями к повышенной водонепроницаемости

- кладочные растворы для возведения конструкций надземной части сооружений

Технические характеристики

Цвет:	розовый
Плотность:	1,02 ± 0,02 кг/л
pH:	6-7
Максимальное содержание хлоридов:	не содержит
Максимальное содержание щелочи:	≤ 4.0% по весу

Инструкция по применению

ADINOL-DM может добавляться:

- в свежий бетон или в воду затворения на заводе.
- в свежий раствор или в воду затворения.

Расход

- 1,5% от массы цемента.

Упаковка

- 1 кг, 5 кг, 20 кг пластмассовые канистры.
- 220 кг бочки.

Срок годности – Хранение

18 месяцев с даты производства в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

ADINOL-DM

Важные пометки

- Перед использованием ADINOL-DM следует тщательно перемешать.
- Передозировка может являться причиной увеличения времени схватывания и отрицательно повлиять на конечную прочность.
- Необходимо соблюдать местные нормы (правила), касающиеся производства и укладки бетона.



0906

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

18

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-DM/1612-01

ADINOL-DM

Water resisting admixture for concrete
EN 934-2: T.9

Max chloride content: chloride free

Corrosive behaviour: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: none

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.ru e-mail: info@isomat.ru

