

## Асфальтный раствор для ускоренного ремонта дорог

### Описание

Готовый к применению асфальтный раствор холодного нанесения для ямкового ремонта асфальтных и бетонных дорог. Отличается превосходной гибкостью и адгезией к основанию. Не повреждается колесами автомобилей и обладает высокой стойкостью к атмосферным явлениям и долговечностью. Не требует какой-либо подготовки основания перед нанесением и специального оборудования для нанесения.

### Область применения

Применяется для быстрого ремонта небольших повреждений дорог (ямки, трещины и т.д.). Идеален для ремонта покрытий автобанов, сельских дорог, тротуаров, мостов, зон парковок, рулежных дорожек аэропортов и т.д.

### Технические характеристики

Вид:	холодный асфальтный раствор
Цвет:	черный
Плотность:	1,75 кг/л
Плотность концентрированного раствора:	2,10 кг/л
Температура применения:	от -40°C до +60°C

### Инструкции

#### 1. Основание

Поверхность периметра участка, на которую будет наноситься материал, должна быть чистой без следов жира и масел и без рыхлых участков. Удалить воду, если она есть в ямке или трещине. В случае, если глубина ямки больше 10 см рекомендуется ее засыпать гравием или

песком, после чего его хорошо утрамбовать.

#### 2. Нанесение

Данный ремонтный раствор является готовым к применению и не требуется его перемешивание.

Заполнить ямку материалом так, чтобы материал возвышался над уровнем дороги на 1-2 см. Затем утрамбовать материал катком или лопаткой или проездом автомобиля. Отремонтированный участок пускается в эксплуатацию сразу после ремонта.

### Расход

Около 21 кг/м<sup>2</sup>/см.

### Упаковка

ASPHALTOS поставляется в пластиковых канистрах по 25 кг.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке в сухих условиях, не допуская замерзания и контакта с солнечными лучами.

### Важные пометки

Материал применяется при любых погодных условиях (снег, холод, жара), кроме дождя.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)