

# DOMOSIL-CONSTRUCTION

## Эластомерный клей-герметик

### Описание

DOMOSIL-CONSTRUCTION – однокомпонентный эластомерный клей-герметик, который обеспечивает:

- сохранение свойств в температурном диапазоне от -50°C до +120°C.
- превосходную адгезию к любому строительному материалу.
- высокую эластичность.
- долговечность и стойкость к погодным условиям.

### Область применения

DOMOSIL-CONSTRUCTION применяется для герметизации вертикальных и горизонтальных швов шириной 3-40 мм на различных поверхностях, таких как: стекло, алюминий, дерево и т.д. внутри и снаружи помещений. Не рекомендуется для использования в аквариумах. Применяется в плавательных бассейнах.

### Технические характеристики

Цвет:	белый, серый
Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Формирование пленки:	через 15-30 мин
Скорость полимеризации:	2-3 мм/день
Допустимая деформация шва:	± 25%
Восстановление формы:	≈ 95%
Твердость по ШОРУ А:	≈ 20

### Инструкции

#### 1. Подготовка основания

Основание должно быть без пыли, отслоившихся и жирных участков и т.д. Рекомендуется прочистить шов щеткой с синтетическим или металлическим ворсом и продуть воздухом под давлением.

Для предотвращения загрязнения поверхности вдоль шва рекомендуется наклеить на край шва липкую ленту и удалить её сразу после нанесения до формирования пленки.

#### 2. Нанесение

Вложить картридж в пистолет. Отрезать кончик носика картриджа так, чтобы он не тонул в шве, а мог скользить вдоль него.

DOMOSIL-CONSTRUCTION выдавливается в шов, держа картридж под углом 45° в сторону направления движения. В случае необходимости, герметик можно нивелировать шпателем, пока он «свежий».

Чистка инструментов:

Инструмент мыть любым органическим растворителем пока, материал свежий. Полимеризовавшийся материал можно удалить механически.

### Расход

- Шов 10 мм x 10 мм:  
1 картридж на 2,8 мп шва.
- Шов 5 мм x 5 мм:  
1 картридж на 11,2 мп шва.

### Упаковка

- Картриджи по 280 мл.
- Колбаски по 600 мл.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения – 12 месяцев в сухих условиях, не допуская заморозания.

### Важные пометки

DOMOSIL-CONSTRUCTION не должен наноситься на материалы, выделяющие масла.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

#### MAIN OFFICES - FACTORY:

17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.ru](http://www.isomat.ru) e-mail: [info@isomat.ru](mailto:info@isomat.ru)