

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO

(ИЗОЛАК АКВА-ПРАЙМЕР ЭКО)

Акриловая, экологическая грунтовка на водной основе

Описание

Акриловая, экологическая грунтовка на водной основе для деревянных оснований. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает отличную адгезию и превосходную укрывистость поверхности. Без запаха и дружелюбна к окружающей среде.

Область применения

Применяется в качестве грунтовки для нанесения на новые и старые деревянные поверхности и создает идеальное основание перед нанесением акриловой эмали на водной основе ISOLAC-AQUA ECO.

Технические характеристики

Цвет: белый

Тип: 100% акриловая грунтовка на водной основе

Плотность: 1,30 кг/л

pH: 8-9 при +23°C

Адгезионная прочность: 2,0 Н/мм²

Вязкость (Poise) 13-17

Время высыхания: 1 час (при прикосании)

Последующий слой наносится: через 6 часов

Чистка инструментов:
До начала мытья инструментов удалить как можно больше количества краски с поверхности инструментов.
Инструменты мыть водой и моющим средством сразу же после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли и рыхлых мест, а все дефекты поверхности следует затереть с помощью наждачной бумаги.

2. Нанесение

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO наносится в один или два слоя, разбавленная до 5-10% чистой воды при нанесении кистью или валиком, и до 20-30% чистой воды при нанесении аппаратом безвоздушного распыления. После высыхания необходимо затереть поверхность с помощью наждачной бумаги для получения гладкой финишной поверхности, готовой к окрашиванию. При нанесении и высыхании грунтовки температура воздуха должна быть от +10°C до +35°C.

Продуктивность

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO покрывает 12 м²/л на заранее подготовленных поверхностях.

Упаковка

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO поставляется в ведрах по 0,75 и 2,5 л.

Хранение – Срок Хранения

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE (Annex II, table A), максимальное содержание VOC для продукта подкатегории g, типа WB 15 г/л (2010) для готовых к применению продуктов.

содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISOLAC AQUA-PRIMER ECO 9.12 г/л.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu