

**Mortar hidroizolant elastic, monocomponent, armat cu fibre****Proprietăți**

AQUAMAT-MONOELASTIC este un mortar hidroizolant elastic, monocomponent, armat cu fibre, pe bază de ciment, îmbogățit cu polimeri (rășini). În urma prizei formează o membrană fără rosturi și îmbinări și conferă următoarele avantaje:

- Capacitatea de acoperire a fisurilor.
- Impermeabilizare completă, chiar și la o presiune de până la 7 atm, conform DIN 1048-5.
- Protecția betonului contra carbonatării.
- Permeabilitate la vapori.
- Rezistență la îmbătrânire.
- Aderență la suprafețe ușor umede, fără grunduire prealabilă.
- Aplicare ușoară și economică.
- Este clasificat ca produs pentru protecția suprafețelor de beton, conform standardului EN 1504-2. Numărul certificatului: 2032-CPR-10.11.
- Este certificat ca fiind rezistent la rădăcini conform UNE CEN / TS 14416 EX: 2014

**Domenii de aplicare**

Este utilizat pentru hidroizolarea suprafețelor de beton, tencuială, cărămidă, bolțari de ciment, mozaic, rigips, lemn, metal etc. Este ideal pentru aplicații care necesită elasticitate ridicată și o bună aderență a stratului hidroizolant. Adecvat pentru hidroizolarea suprafețelor supuse dilatațiilor și contracțiilor, vibrațiilor, a suprafețelor care prezintă sau pot prezenta fisuri capilare, precum terasele, balcoanele, bazinele supraterane, piscinele, terasele cu înclinație inversă etc. Este ideal pentru hidroizolarea teraselor, balcoanelor și spațiilor umede (băi, bucătării etc.) care urmează a fi acoperite cu plăci. Poate fi utilizat și pentru hidroizolarea subsolurilor, pe interior sau pe exterior, împotriva umezelii și apei sub presiune.

**Caracteristici tehnice**

Formă: mortar de ciment

Culoare: gri, alb

Necesar de apă:

- Aplicarea cu bidineaua: 5,0-5,4 l/sac de 18 kg
- Aplicarea cu șpaclul: 4,1-4,5 l/sac de 18 kg

Timp de amestec:	3 min
Greutate aparentă mortar uscat:	1,10 kg/l
Greutate aparentă mortar umed:	1,50 kg/l
Aderență (EN 1542):	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderență produs în combinație cu plăci (EN 1348):	> 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Permeabilitate la CO <sub>2</sub> (EN 1062-6 Metoda A, necesar Sd>50m):	160 m
Absorbție capilară de apă (EN 1062-3, necesar EN 1504-2: w < 0,1):	0,06 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>
Permeabilitate la vaporii de apă: (EN ISO 7783-2): (permeabil la vaporii de apă: Class I:Sd < 5 m)	Sd = 0,83 m
Timp de viață în recipient:	60 min la +20°C

**Poate suporta solicitări:**

- de la ploaie, după circa 1 zi;
- de la lucrarea de montare a plăcilor, după circa 1 zi;
- de la apă sub presiune, după circa 7 zile;
- de la materiale de umplere a gropilor de fundație, după circa 3 zile.

**Mod de utilizare****1. Suportul**

- Suportul trebuie să fie lipsit de resturi de ulei, praf, materiale friabile etc.
- Punctele de scurgere trebuie să fie obturate cu ciment cu priză rapidă AQUAFIX.
- Cavitățile din beton vor fi umplute și nivelate cu DUROCRET sau RAPICRET sau cu mortar de ciment aditivat cu ADIPLAST, după îndepărtarea betonului segregat și udarea suprafeței.
- Distanțierele de lemn și agrafele vor fi tăiate la adâncime de circa 3 cm în beton, iar găurile vor fi umplute ca mai sus.

- Rosturile de lucru existente se deschid în formă de V, pe toată lungimea lor, la adâncime de circa 3 cm și se umplu ca mai sus. ( numai dacă este cazul )
- Colțurile, pe interior, precum îmbinarea pardoselii cu zidul, vor fi rotunjite cu DUROCRET sau mortar de ciment aditivat cu ADIPLAST (formarea unei scafe triunghiulare cu laturile de 5-6 cm).
- În cazul zidăriei trebuie efectuată anterior o rostuire atentă sau să se dea un strat de mortar de ciment aditivat cu ADIPLAST.
- În cazul hidroizolării ulterioare a subsolurilor unor clădiri vechi, trebuie îndepărtată tencuiala existentă până la înălțimea de 50 cm cel puțin deasupra nivelului apei freatice și în continuare să se aplice procedura de mai sus.
- Acolo unde se cere formarea unor suprafețe netede (nivelare, realizarea unor înclinații etc.) se recomandă utilizarea de DUROCRET sau RAPICRET sau mortar de ciment aditivat cu ADIPLAST.

## 2. Aplicarea

Materialul se aplică cu bidineaua sau cu șpaclul în două sau mai multe straturi, în funcție de gradul de solicitare. Cele 18 kg de mortar AQUAMAT-MONOELASTIC se adaugă treptat în 5,0-5,4 l de apă, pentru aplicarea cu bidineaua, sau în 4,1 - 4,5 l de apă, pentru aplicarea cu șpaclul, amestecând continuu, până la obținerea unei paste omogene.

Suprafața pe care urmează a fi aplicat trebuie să fie udată, dar fără formarea de apă bălțită. Fiecare strat nou va fi aplicat numai după uscarea celui precedent. Suprafața proaspăt acoperită va fi protejată de temperaturi ridicate, de ploaie și de îngheț.

În punctele care necesită consolidarea locală a mortarului AQUAMAT-MONOELASTIC (colțuri interioare unde nu este necesară formarea de scafe, puncte de racordare etc.) se recomandă utilizarea unei benzi de țesătură poliesterică (30 g/m<sup>2</sup>) sau de plasă de fibre de sticlă (65 g/m<sup>2</sup>) late de 10 cm.

## Consum

În funcție de problemă (afectarea de către apă), materialul se aplică în 2 până la 4 straturi.

Grosimi mai mari de 1 mm per strat trebuie să fie evitate, existând riscul fisurării materialului.

Consum: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm.

## Ambalaj

Ambalaj de 18 kg.

## Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial, sigilat, în spații protejate de umezeală și îngheț.

## Observații

- În cazul apei sub presiune trebuie acordată atenție pentru ca pomparea menită să țină nivelul scăzut al apei să fie continuă (cu dispozitiv automat) pe durata lucrărilor și să continue până la întărirea suficientă a mortarului AQUAMAT-MONOELASTIC, adică circa 7 zile.

- Suportul stratului hidroizolant (zid, pardoseală, etc) trebuie să fi fost calculat corespunzător, pentru a rezista din punct de vedere static presiunii hidrostatice a apei.

- Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie cuprinsă între + 5°C și +30°C.

- Lipirea plăcilor ceramice se recomandă să se efectueze cu adezivi elastici, precum ISOMAT AK 20, ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

- Produsul conține ciment, cu reacție alcalină la apă, și este clasificat ca iritant.

- Consultați instrucțiunile privind utilizarea în siguranță și măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.

# AQUAMAT-MONOELASTIC



**CE**

2032

**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

**12**

2032-CPR-10.11

DoP No.: AQUAMAT-MONOELASTIC/1608-03

EN 1504-2

Surface protection products

Coating

Permeability to CO<sub>2</sub>: Sd > 50m

Water vapor permeability: Class I (permeable)

Capillary absorption:  $w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$

Adhesion:  $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

Reaction to fire: Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4

