

# DOMOSIL CONSTRUCTION

## Elastomerna zaptivno, vezivna masa

### Opis

DOMOSIL CONSTRUCTION je jednokomponentni, elastični, zaptivni, vezivni materijal, koji obezbeđuje:

- Otpornost na temperaturne promene od -50°C do +120°C.
- Odlično vezivanje za bilo koju vrstu građevinskog materijala.
- Visoka elastičnost.
- Odlična otpornost na starenje i atmosferske uticaje

### Primena

DOMOSIL CONSTRUCTION je pogodan za zaptivanje vertikalnih i horizontalnih spojeva širine od 3-40mm, na različitim tipovima površina (staklo, aluminijum, drvo, itd.), spolja i unutra. Pogodan za upotrebu u bazenima. Ne preporučuje se za upotrebu kod akvarijuma.

### Tehnički podaci

Boja:	bela, siva
Temperatura primene:	od +5°C do +40°C
Formiranje površinskog filma:	nakon 15-30 min
Brzina vezivanja:	2-3 mm/dan
Dozvoljeno pomeranje spoja:	± 25%
Elastični oporavak:	oko 95%
Tvrdoća po SHORE A:	oko 20

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga mora biti bez prašine, slabo vezanih delova, masnoće itd. Preporučljivo je da se spojevi očiste korišćenjem četki ili čeličnih četki i potom vazduhom pod pritiskom sav skinut materijal izduva napolje.

Da bi se izbeglo prljanje ivica spoja, postaviti samolepljivu papirnu traku po ivicama, koja se ukloni odmah nakon zapunjavanja spoja (bre formiranja površinskog filma).

#### 2. Ugradnja

Ubaciti kartušu u pištolj, odseći vrh mlaznice u tako da ne upada u spoj već dodiruje i klizi po ivicama spoja.

DOMOSIL CONSTRUCTION se ugrađuje povlačenjem kartuše duž ose spoja pod uglom od 45°. Dok je materijal još svež, poravnjava se špahtlom.

#### Čišćenje alata:

Alat se mora očistiti rastvaračima, dok je materijal još svež. Ako materijal očvrstne, materijal se može očistiti samo mehanički.

### Potršnja

- Spoj 10mm x 10mm:  
1 kartuša / 2,8 m dužnih spoja.
- Spoj 5mm x 5mm:  
1 kartuša / 11,2 m dužnih spoja.

### Pakovanje

- Kartuše od 280 ml.
- Kobasice od 600 ml.

### Skladištenje

Rok upotrebe je najmanje 12 meseci, ako se čuva na suvom i zaštićen od smrzavanja.

### Napomena

DOMOSIL CONSTRUCTION ne bi trebalo ugrađivati na površine koje se maste ili ispuštaju bilo kakve vrste ulja.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
MAIN OFFICES - FACTORY:  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.co.rs](http://www.isomat.co.rs) e-mail: [info@isomat.co.rs](mailto:info@isomat.co.rs)