

Tehnički list

ISOLAC-AQUA ECO GLOSS

Premijum, ekološki prihvatljiv, sjajni premaz za drvene površine, na vodenoj bazi

Opis

ISOLAC-AQUA ECO GLOSS je sjajni, premijum emajl nove generacije, ekološki prihvatljiv, na vodenoj bazi, za drvene površine. Takođe primenljiv na metal, malter, galvanizovane površine, pod uslovom da se koristi odgovarajući prajmer. Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Odlikuje se visokom fleksibilnošću i velikom pokrivnom moći. Posедуje visoku otpornost na vremenske uslove, starenje i često pranje, ne žuti. Ima odličnu adheziju i pogodan je za ponovno bojenje površina koje su premazane emajl bojama na vodenoj bazi ili na bazi rastvarača. Ima odličnu obradivost i brzo sušenje. Gotovo bez mirisa, prihvatljiv ekološki i za korisnika.

Područja primene

Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na novim ili starim drvenim površinama, metalnim površinama, malteru, galvanizovanim površinama itd.

Tehnički podaci

Boje:	bela i nijanse po izboru (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Tip:	emajl boja na vodenoj bazi
Gustina:	1,25 kg/l
pH:	8-9 na +23°C
Pokrivnost:	≥ 97%
Belina:	≥ 95%
Kapilarna absorpcija vode:	0,05 kg/m ² h ^{0.5}
Adhezija:	2,0 N/mm ²
Viskozitet (Poise):	15-20
Vreme sušenja:	40-60 min. (suvo na dodir)
Nanošenje sledećeg sloja nakon:	3-4 h

Čišćenje alata:

Pre čišćenja, uklonite što više boje sa alata. Nakon toga, alat se temeljno čisti vodom i deterdžentom, neposredno nakon upotrebe.

Uputstva za upotrebu

1. Priprema površine

Podloga treba da je suva i očišćena od masnoće, slobodnih čestica, prašine, i slično, dok sve druge nepravilnosti treba obraditi šmirglom. Sledi prajmerisanje sa

1.1. Drvene ili malterisane površine

Podlogu treba prajmerisati ISOLAC-AQUA ECO PRIMER razređenim sa 5-10% čiste vode za nanošenje četkom ili valjkom ili do 20-30% za nanošenje prskanjem..

1.2 Metalne površine

Površinu treba prajmerisati ISOLAC-RUST PRIMER-om. U slučaju nanošenja na galvanizovane površine ili aluminijum, površinu treba prajmerisati antikorozionim epoksi prajmerom EPOXYCOAT-AC. Nakon 24h i dok se osnovni premaz potpuno osuši, može se nanositi prvi sloj ISOLAC-AQUA ECO GLOSS.

2. Nanošenje

Pre upotrebe proizvod ISOLAC-AQUA ECO GLOSS treba blago promešati a potom naneti u dva sloja, razređen sa 5-10% čiste vode za nanošenje četkom ili valjkom ili do 20-30% za nanošenje prskanjem.

Drugi premaz sledi nakon potpunog sušenja prvog. Temperatura pri nanošenju i sušenju boje trebalo bi da bude između 10°C and 35°C.

Pokrivnost

ISOLAC-AQUA ECO GLOSS pokriva 12 m²/l po sloju, na prethodno pripremljenim površinama.

ISOLAC-AQUA ECO GLOSS

Pakovanje

ISOLAC-AQUA ECO GLOSS je dostupan u kantama od 0,75 l i 2,5 l.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseca od datuma proizvodnje, pod uslovom da se čuva u originalnom, neotvaranom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštititi od mraza i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

Isparljiva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A) maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC podkategorije g za WB je 130 g/l (2013) za gotov proizvod.

Prema Odluci (EU) 2018/666 i Odluci EU 2014/312/EU maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC je 80 g/l za gotov proizvod.

Gotov proizvod ISOLAC-AQUA ECO GLOSS sadrži maksimalno 80 g/l VOC.



2032

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

18

2032-CPR-10.11

DoP No.: ISOLAC AQUA / 1438-01

EN 1504-2

Proizvodi za površinsku zaštitu

Premaz

Propustljivost za CO₂: Sd > 50m

Paropropusnost: Klasa I (propustan)

Kapilarna apsorpcija: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$

Adhezija: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Opasne supstance u skladu sa 5.3

Reakcija na požar: Klasa F

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs info@isomat.rs