

Bitumenski lak

Opis

Bitumenski hidroizolacioni lak na bazi rastvarača. Ima odlične karakteristike prijanjanja na sve tipove podloga.

Primena

Koristi se kao prajmer pred varenje bitumenskih membrana, kao parna branai za zaštitu betonske podloge (temeljnih i potpornih zidova, podnih površina) protiv vlage ili metalnih površina od oksidacije.

Tehnički podaci

Boja:	crna
Relativna gustina na 15 °C :	0,89-0,91gr/cm ³
Specifična težina:	0,97 kg/lit
Temperatura paljenja:	40 °C min
BROOKFIELD viskozitet na 25 °C :	130-170 cps
Ostatak destilacije:	55-60 %
Tačka omekšavanja čvrstog ostatka:	≥ 85 °C
Penetracija čvrste materije na 25 °C:	20-30 dmm

Klasifikacija prema ASTM D-41.

Čišćenje alata:

Alat se čisti odmah po završetku rada razređivačem ili benzinom.

Uputstvo za upotrebu

Površina koju zaštitujemo mora biti suva i očišćena od prašine, masnoće i bez trošnih materijala odnosno od materijala koji sprečavaju zalepljivanje. Materijal se nanosi u 1-3 sloja četkom ili valjkom.

Potrošnja

- Na metalnih površina: 100-150 g/m²/sloju.
- Na betonskih površina: 250-300 g/m²/sloju.

Pakovanje

Metalne kante od 5 kg i 17 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

36 meseci od datuma proizvodnje, u dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od mraza. Čuvati ga dalje od vatre.