

Tehnički opis

ISOMAC

Bitumenski zaptivni mastiks

Opis	Potrošnja
Bitumenski mastiks koja poseduje odličnu adhesizu i elastičnost na veoma niskim temperaturama.	1,2-1,3 kg/l.
Primena	Pakovanje
Pogodan je za zaptivanje spojeva na horizontalnim površinama, za premoščavanje manjih pukotina i za obradu nedostupnih mesta prilikom postavljanja bitumenske membrane (odvodne cevi, spojeve zidnih sa podnih površina, parapeti i sl). Koristi se za regeneraciju starih bitumenskih slojeva.	Metalne kante od 1 kg, 5 kg i 20 kg.
Tehnički podaci	Rok upotrebe - Skladištenje
Oblik: viskozan, ljepliv Boja: crna Specifična težina: 1,40 kg/l Ostatak destilacije: 80-85%	36 meseci od datuma proizvodnje, u dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od mraza.
Uputstvo za upotrebu	Isparljiva organska jedinjenja (VOC)
ISOMAC se nanosi u hladnom postupku. Za popunjavanje dužih horizontalnih spojeva preporučuje se razređivanje sa benzinom i direktna aplikacija iz samog pakovanja. ISOMAC počinje da očvršćava posle 24 časa. Smanjenje volumena materijala nastaje zbog isparenja razređivača i nadopunjava se istim materijalom sledećeg dana.	U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A) maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u osnovnim premazima podkategorije e SB je 350 g/l (2013). Gotovproizvod ISOMAC sadrži maksimalno 350 g/l VOC.

ISOMAT d.o.o.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, SRBIJA
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs info@isomat.rs