

Tehnički opis

ISOMAC

Bitumenski zaptivni mastiks

Opis

Bitumenski mastiks koja poseduje odličnu adhesivu i elastičnost na veoma niskim temperaturama.

Primena

Pogodan je za zaptivanje spojeva na vertikalnim i horizontalnim površinama, za premoščavanje manjih pukotina i za obradu nedostupnih mesta prilikom postavljanja bitumenske membrane (odvodne cevi, spojeve zidnih sa podnih površina, parapeti i sl). Koristi se za regeneraciju starih bitumenskih slojeva.

Tehnički podaci

Oblik: viskoznan, ljepliv
Boja: crna
Specifična težina: 1,40 kg/l
Ostatak destilacije: 80-85%

Čišćenje alata:

Alat se čisti odmah po završetku rada razeđivačem ili benzinom.

Uputstvo za upotrebu

ISOMAC se nanosi u hladnom postupku. Za popunjavanje dužih horizontalnih spojeva preporučuje se razređivanje sa benzinom i direktna aplikacija iz samog pakovanja.

ISOMAC počinje da očvršćava posle 24 časa. Smanjenje volumena materijala nastaje zbog isparenja razeđivača i nadopunjava se istim materijalom sledećeg dana.

Potrošnja

1,2-1,3 kg/l.

Pakovanje

Metalne kante od 5 kg i 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

36 meseci od datuma proizvodnje, u dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od mraza.

Isparljiva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017,36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A) maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u osnovnim premazima podkategorije e SB je 350 g/l (2013). Gotovproizvod ISOMAC sadrži maksimalno 350 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs