

PL-BOND

Prajmer za adheziju gips-maltera

Opis

PL-BOND je adhezioni prajmer sa dodacima sintetičkih smola i kvarcnog peska. Koristi se na glatkim i neupijajućim površinama umesto špric maltera, radi povećanja adhezije narednog malterisanog sloja. Po nanošenju formira grubu površinu, otpornu na alkalno okruženje.

Primena

PL-BOND je pripremljeni prajmer koji obezbeđuje adekvatnu hrapavost podloge, što povećava adheziju narednog malterisanog sloja. Rezultirajuća površina je veoma otporna na alkalne materijale, pa predstavlja idealnu podlogu za gips-malter.

Pogodan je i za unutrašnju i za spoljnu upotrebu.

Tehnički podaci

Oblik:	pastozan
Boja:	svetlo crvena
Gustina:	1,48 kg/l
pH:	7-9
Vreme sušenja:	1-2 h
Naredni sloj:	4-6 h

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina koju prajmerišemo mora da bude suva i potpuno bez prašine, masnoća, prljavštine i sl.

2. Nanošenje

Sadržaj plastišne kante se dobro promeša pre upotrebe, dok se ne dobije homogena masa. PL-BOND se na površinu nanosi u jednom sloju, četkom ili valjkom. Kada se osuši, sledi malterisanje.

Potrošnja

300-350 g/m², zavisno od debljine sloja.

Pakovanje

PL-BOND se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

- Temperatura tokom primene treba da bude između +5°C i +30°C.
- Ukoliko se PL-BOND koristi u spoljašnim uslovima, preporučuje se dodatak 20% cementa u težinskoj proporciji.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs