

# ETICS PLASTER Fine

**Akrilni, lepljivi, pripravljeni fasadni omet**  
**Gladka površina • Bela ali barvna • Vodoodbojna**

## OPIS

ETICS PLASTER Fine je za uporabo pripravljen, lepljiv, beli ali barvni akrilni fasadni omet. Vsebuje agregat z granulacijo določene velikosti zato tvori končno gladko okrasno površino (zglajeno). Zagotavlja naslednje prednosti:

- Visoka elastičnost in odličen oprijem na podlogo.
- Popolna vodoodbojnost v skladu z EN1062-3.
- Odlična prepustnost pare (omogoča dihanje stene).
- Ni treba barvati fasade.
- Bazična odpornost po DIN 18556.
- Preprečuje pojav razpok v nasprotju z navadne apneno-cementno malto.
- Poenostavlja in pospešuje delo.
- Primerno za notranje in zunanje površino.

Po standardu ima certifikat CE EN 15824.

## PODROČJA UPORABE

ETICS PLASTER Fine se uporablja kot zaključni fasadni za pridobivanje bele ali barvne, vodoodbojne, gladke površine (tanka plast). Uporablja se lahko za vse vrste podlag kot npr. malta, beton, cementne plošče, mavčne plošče itd. Primerno za notranje in zunanje površine. Zaradi visoke elastičnosti in izjemne povezave je ETICS PLASTER Fine idealen za zaključek zunanje toplotnoizolacijske fasade.

## TEHNIČNI PODATKI

Oblika:	Lepljivo
Barva:	bela ali izbrane barve (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Gostota:	1,85 ± 0,03 kg / l
Prepustnost vodne pare:	V2 (EN ISO 7783-2, V2: Srednja 0,14 ≤ Sd < 1,4m)
Vodoprepusnost:	W2 (w=0,14 kg/m <sup>2</sup> H <sup>0.5</sup> ) (EN 1062-3, W2: medium 0,1 < w ≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> H <sup>0.5</sup> )
Lepljivost:	0,4 MPa (EN1542)

Toplotna prevodnost: λ = 0,8 W/(m·K) (EN1745)

Požarna odpornost: Euroclass C

Čas sušenja: 4-6 h (23°C and 50% R.H.)

Čiščenje orodja:  
Po uporabi orodje očistite z vodo.

## RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

Glede na velikost granulacijskih agregatov obstajajo naslednji ETICS PLASTER Fine. Vrste, prikazane v tabeli:

Tip	Debelina nanosa
ETICS PLASTER Fine 1 mm	pribl. 1 mm
ETICS PLASTER Fine 1,5 mm	pribl. 1,5 mm

## PORABA

ETICS PLASTER Fine 1 mm, pribl. 1.8-2.0 kg/m<sup>2</sup>  
 ETICS PLASTER Fine 1,5 mm, pribl. 2.5-2.7 kg/m

## NAVODILA ZA UPORABO

### 1. Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, brez prahu, maščob, razsutih delcev itd. Sledi temeljni premaz z uporabo posebnega temeljnega premaza ML-PRIMER. Gladke ali ne-vpojne površine je treba temeljno premazati s PL-BOND.

ETICS PLASTER Fine se uporabi potem, ko se temeljni premaz posuši.

### 2. Prijava

ETICS PLASTER Fine je potrebno pred nanosom dobro premešati. Mešamo s počasnimi krožnimi gibi, da se izognete nastanku zračnih mehurčkov v masi materiala. Malta se uporablja ročno, z uporabo gladke lopatice iz nerjavečega jekla ali s strojnimi nanosom.

# ETICS PLASTER Fine

Medtem ko je še svež (po približno po 20 minutah), se omet obdela (stisne) s plastično lopatico. Delovni čas je odvisen od vpojnosti podloge in temperature okolice.

## EMBALAŽA

ETICS PLASTER Fine je na voljo v plastičnem vedru, teža 25 kg.

## ROK TRAJANJA-SKLADIŠČENJE

18 mesecev od datuma proizvodnje, če je shranjeno v originalni, neodprti embalaži, pri temperaturi med + 5°C in + 35°C. Ne izpostavljati soncu in zmrzali.

## OPOMBE

- N aravni agregati, ki se uporabljajo v fasadnem ometu, lahko povzročijo rahlo razliko v barvi. razliko. Zaradi tega in z namenom, da bi dosegli enakomeren barvni rezultat, je priporočeno, da se uporablja vse izdelke iste serije ali pa se za mešanje izdelkov uporabljajo izdelki iz različnih serij. Poleg tega je potrebno upoštevati da na barvo lahko vplivajo tudi temperatura podlage in vlažnost.
- Temperatura med nanosom mora biti biti med + 5°C in + 35°C.
- ETICS PLASTER Fine, ko je še svež je treba zaščititi pred visokimi temperaturami, dežju in mrazu.
- Pazljivo preberite opozorila in navodila za uporabo na embalaži izdelka.

## HLAPNE ORGANSKE SPOJINE (HOS)

V skladu z Direktivo 2004/42 / ES (Priloga II, tabela A) Najvišja dovoljena vrednost vsebine HOS za ta izdelek (A / v) znaša 40 g / l.

ETICS PLASTER Fine vsebuje <40 g / l.



**ISOMAT D.O.O.**

Prhovacka bb, 22310 Šimanovci, Serbia

16

**EN 15824**

**External render based on organic binder**

DoP No.: ETICS PLASTER-FINE/1435-01

Prepustnost vodne pare: V2

Absorpcija vode: W2

Lepljivost: 0,4 MPa

Trajnost: NPĐ

Toplotna prevodnost:  $\lambda = 0,8 \text{ W/(m K)}$

Požarna odpornost: Euroclass C

## ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

**MAIN OFFICES - FACTORY:**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.co.si](http://www.isomat.co.si) e-mail: [info@isomat.co.si](mailto:info@isomat.co.si)