

# EXTRA-TOP

## Utrjevalno sredstvo za industrijska tla

### OPIS

Pred-mešana malta s kremenovimi agregati in posebnimi dodatki za utrjevanje površine novih industrijskih tal. Ponuja visoko odpornost proti odrgninam in udarcem.

V skladu z EN 13813 je razvrščen kot CT-C60-F7-AR2.

### PODROČJA UPORABE

EXTRA-TOP se uporablja v aplikacijah za visoke mehanske trdnosti.

Nanaša se na cementne podlage, kot so beton ali estrihi. Primeren je za industrijska tla, kleti, avtomehanične delavnice, strojne trgovine, parkirišča, skladišča, nakladalno-razkladalne površine itd.

### TEHNIČNI PODATKI

Oblika:	cementni prah
Barve:	siva, rdeče-rjava, oker
Nasipna gostota suhega materiala:	1,60 ± 0,20 kg/l

#### EXTRA-TOP siva

Tlačna trdnost:	60,00 ± 5,00 N/mm <sup>2</sup>
Upogibna trdnost:	8,00 ± 2,00 N/mm <sup>2</sup>

#### EXTRA-TOP rde.-rjav

Tlačna trdnost:	83,00 ± 5,00 N/mm <sup>2</sup>
Upogibna trdnost:	9,50 ± 1,50 N/mm <sup>2</sup>

#### EXTRA-TOP oker

Tlačna trdnost:	83,00 ± 5,00 N/mm <sup>2</sup>
Upogibna trdnost:	9,50 ± 1,50 N/mm <sup>2</sup>

### NAVODILA ZA UPORABO

#### 1. Podlaga

Podlaga je lahko:

- Armirani beton
- Estrih debeline najmanj 3 cm, ki ga je treba dobro nalepiti na podlago (beton) z veznim slojem z ADIPLAST, DUREBOND ali FERROSEAL.

#### 2. Uporaba

EXTRA-TOP se nanese suho z oddajanjem na svež beton ali estrih takoj po začetku izdelave. Po potrebi navlažimo površino svežega betona ali estriha. Na koncu material obdelamo s posebnim gladilnim strojem (helikopter).

### PORABA

3-5 kg/m<sup>2</sup>.

### EMBALAŽA

25 kg papirnata vreča.

### ROK TRAJANJA-SKLADIŠČENJE

12 mesecev od datuma proizvodnje, če se hranijo v originalni, neodprti embalaži, na mestih, zaščiteneh pred vlago in zmrzaljo.

### OPOMBE

- Temperatura med nanašanjem mora biti najmanj +5°C.
- Izdelek vsebuje cement, ki z vodo reagira kot alkalen in ga uvrščamo med dražilne izdelke.
- Upoštevajte navodila za varno uporabo in previdnostne ukrepe, napisane na embalaži.

# EXTRA-TOP

---

**CE**

**ISOMAT D.O.O.**

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Serbia

**11**

**EN 13813 CT-C60-F7-AR2**

Cementitious screed material for use internally  
in buildings

DoP No.: EXTRA-TOP/1642-03

Reaction to fire: A1<sub>fl</sub>

Release of corrosive substances: CT

Water permeability: NPD

Water vapor permeability: NPD

Compressive strength: C60

Flexural strength: F7

Wear resistance: AR2

Sound insulation: NPD

Sound absorption: NPD

Thermal resistance: NPD

Chemical resistance: NPD

**ISOMAT CEE D.O.O.**

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
Cvetkova 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija  
Tel.: +386 (0)2 564 1000,  
Brezplačna telefonska številka: 080 8778  
Fax: +386 (0)2 564 1003,  
E-mail: info@isomat.co.si