

Στόκος σπατουλαρίσματος, μεγάλης απόδοσης**Ιδιότητες**

Το STUCCOCRET-PLUS είναι ένα λευκό, ιδιαίτερα λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Με την προσθήκη νερού δημιουργείται μία παστώδης μάζα με πολύ καλή εργασιμότητα, κατάλληλη για σπατουλάρισμα εσωτερικών χώρων. Λόγω του μικρού του ειδικού βάρους είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και καλύπτει έως και 18% περισσότερη επιφάνεια από συμβατικούς στόκους.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W0 κατά EN 998-1.

Πεδία εφαρμογής

Το STUCCOCRET-PLUS χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών εσωτερικών χώρων, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα ή άλλου είδους επικάλυψη. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή σκυροδέματος και αντικαθιστά τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	κονία
Απόχρωση:	λευκό
Απαίτηση σε νερό:	8,8 l/σακί 20 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,00 ± 0,1 kg/l
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος:	1,25 ± 0,1 kg/l
Φαινόμενο βάρος σκληρυμένου κονιάματος:	0,90 ± 0,1 kg/l
Αντοχή σε θλίψη:	2,50 ± 0,5 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη:	1,20 ± 0,2 N/mm ²
Πρόσφυση 28 ημερών:	>0,5 N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού:	≤ 1,5 kg/m ² min ^{0,5}
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ _{10,dry}):	0,24 W/(m·K) για P=50%

Συντελεστής

διάχυσης υδρατμών (μ): 5/20

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 6,5 h στους +20°C

Τρόπος χρήσης**1. Υπόστρωμα**

Η προς επίστρωση επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, χρώματα κλπ. Δε χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα ή προετοιμασία με λάδι πριν την εφαρμογή.

2. Εφαρμογή

Αναμιγνύουμε το περιεχόμενο ενός σάκου STUCCOCRET-PLUS με νερό, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές παστώδες μίγμα με την επιθυμητή εργασιμότητα (κατάλληλο για σπατουλάρισμα).

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού "τραβήξει" η πρώτη (μετά από 2-3 ώρες).

Το τρίψιμο και η βαφή της τελικής επιφάνειας γίνεται μετά από 12 ώρες περίπου.

Κατανάλωση

Περίπου 0,9 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία

Σάκοι 20 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

STUCCOCRET-PLUS



CE

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

12

EN 998-1
General purpose plastering mortar (GP)
for internal use

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0,5 N/mm² – **FP:** A

Water absorption: W0

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: ($\lambda_{10, dry}$) 0,24 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

