

# NANO-SEAL

## Felületek vízzáróvá tételére és stabilizálására

### Leírás

Polimer emulzió, ami mélyen beszívódik. A diszperzió nano-molekuláris struktúrája teszi lehetővé a kitűnő beszívódást.

Porózus felületen történő alkalmazása megvédi a nedvességtől és a sófoltoktól, miközben meggátolja a penészgombák képződését. A NANO-SEAL-t alkalmazhatjuk alapfelület erősítőnek is gyenge vagy poros felületen. Száradás után átlátszó és festhető.

### Alkalmazási terület

A NANO-SEAL terméket olyan porózus felületek védelmére használhatjuk a nedvesség és sófoltok ellen, mint beton, falazat, vakolat, gipszkarton, forgácslemez, természetes kő stb.

A NANO-SEAL alkalmazható gyenge felületek megerősítésére mint pl. vakolat. Alkalmos kül- és beltéri használatra is.

### Műszaki adatok

Anyag:	emulzió
Szín:	világoskék
Sűrűség:	1,00 kg/l
pH:	8.5

Eszközök tisztítása:

Használat után azonnal mossuk le vízzel.

### Felhasználási javaslat

#### 1. Felület előkészítése

A felület legyen száraz és minden portól, zsírtól, kosztól mentes.

#### 2. Alkalmazás

A NANO-SEAL-t alaposan keverjük fel és egyenletesen vigyük fel a felületre ecsettel, hengerrel vagy spray-vel, amíg teljesen be nem fedjük a felületet. A nagyon porózus felületekre vigyünk fel egy második réteget is.

A második réteget az első réteg megszáradása után vigyük fel.

### Anyagigény

100-200 g/m<sup>2</sup>, függően a felület abszorpciós képességétől.

### Csomagolás

A NANO-SEAL 1 kg-os műanyag flakonban, ill. 5 kg-os és 20 kg-os műanyag kannákban kapható.

### Tárolás

Lezárt tárolókban fagymentes környezetben 24 hónapig lehet tárolni.

### Megjegyzések

- Alkalmazás során a hőmérséklet +5°C és +30°C között legyen.
- A termék teljesen száradjon meg mielőtt befednénk, befestenénk.
- Száradás után a NANO-SEAL szinte teljesen átlátszó. Éppen ezért ha a NANO-SEAL-re nem kerül semmilyen bevonat, érdemes tesztelni a felületen alkalmazás előtt, mert megváltoztathatja a felület küllemét.

### VOC-tartalom

A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat) irányelv alapján a maximum megengedett VOC tartalom a WB típus, h kategóriában 30g/liter (2010) a használatra kész termékek esetén.

A használatra kész NANO-SEAL maximum 30g/ liter VOC-t tartalmaz.