

Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOLAC-BLOCK GLOSS

Εξαιρετικής ποιότητας αντισκωριακό χρώμα μετάλλων για απευθείας βαφή στη σκουριά

Ιδιότητες

Εξαιρετικής ποιότητας και ειδικού τύπου αντισκωριακό χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα χωρίς τη χρήση αντισκωριακού ασταριού. Προστατεύει αποτελεσματικά από τη σκουριά νέες ή παλιές μεταλλικές επιφάνειες, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το ISOLAC-BLOCK GLOSS χαρακτηρίζεται από υψηλή σκληρότητα, γυαλάδα και καλυπτικότητα. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στον χρόνο. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μια γυαλιστερή επιφάνεια με μεγάλες αντοχές σε φθορές και χτυπήματα.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOLAC-BLOCK GLOSS εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και εργαλεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	Λευκό, Μαύρο, Μπεζ, Μπλε Μυκόνου, Κυπαρισσί, Καφέ, Κόκκινο Φωτιάς, Μολυβί
Τύπος:	Ειδικό αλκυδικό βερνικόχρωμα
Πυκνότητα: (EN ISO 2811- 1)	0,94-1,21 kg/l
Αντοχή σε πρόσφυση: (EN ISO 4624)	≥ 2,5 N/mm ²
Ιξώδες mPa.s: (EN ISO 2884- 2)	800-1400cP στους 23°C
Χρόνος στεγνώματος: (EN ISO 9117)	1-2 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	10-12 h
Καθαρισμός εργαλείων:	
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν από τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με τα ειδικά διαλυτικά SM-21 ή SM-22.	

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από χαλαρή σκουριά, λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε περίπτωση εφαρμογής σε γαλβανισμένα μέταλλα, ή αλουμίνιο να προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με EPOXYCOAT-AC. Μετά από 24 ώρες και εφόσον το αστάρι έχει στεγνώσει πλήρως μπορεί να ακολουθήσει το πρώτο χέρι του ISOLAC-BLOCK GLOSS.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση του ISOLAC-BLOCK GLOSS, αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε αραιωμένο έως 3% με SM-21 για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και αραιωμένο έως 10-15% με SM-22 για εφαρμογή με πιστόλι airless.

Η εφαρμογή με πινέλο γίνεται σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Η εφαρμογή με airless γίνεται σε 4 λεπτές στρώσεις με χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων περίπου 1 ώρα (αναλόγως των συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας).

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του χρώματος θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Απόδοση

Το ISOLAC-BLOCK GLOSS καλύπτει 8-12 m² ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 2,5 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.



ISOLAC-BLOCK GLOSS

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ είναι 500 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC-BLOCK GLOSS έχει μέγιστη περιεκτικότητα 480 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr