

## Έγχρωμο βερνίκι ξύλου

### Ιδιότητες

Εξαιρετικής ποιότητας βερνίκι για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το ISOLUX χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα, υδαταπωθητικότητα και ικανότητα διαπνοής. Διαθέτει φίλτρα UV και έχει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, είναι ευκολοδύλετο και στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται σε σατινέ, έγχρωμο σε 8 επιλεγμένες αποχρώσεις (ISOLUX), ή σε διάφανο (ISOLUX BASE) το οποίο μπορεί και να χρωματισθεί και σε άλλες απόχρωσεις.

### Πεδία εφαρμογής

Το ISOLUX εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες (π.χ. πόρτες, παράθυρα, ξύλινες κατασκευές, έπιπλα κήπου κτλ.) για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:  
ISOLUX: Δοχεία 2,5 lt, 5 αποχρώσεις  
          Δοχεία 0,75 lt, 8 αποχρώσεις  
ISOLUX BASE: Διάφανο  
                  και επιπλέον αποχρώσεις μέσω  
                  χρωματισμού του ISOLUX BASE

Τύπος: Βερνικόχρωμα

Επίπεδο γυαλάδας (EN 13300):  
Satin= 59 (EN ISO 2813: <60 υπό γωνία  
πρόσπτωσης 60°)

Ιξώδες (mPa.s): 560 (23°C)  
(EN ISO 2884- 2)

Πυκνότητα: 0,92 ± 0,02 Kg/lt  
(EN ISO 2811- 1)

Αντοχή σε πρόσφυση: 2 N /mm<sup>2</sup>  
(EN ISO 4624)

Χρόνος Στεγνώματος: 7 h στην αφή  
(EN ISO 9117)

Χρόνος επαναβαφής: 24 h  
(EN ISO 9117)

Υδατοαπορρόφηση  
δια μέσου τριχοειδών:  $w = 0,02 \text{ Kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$   
(EN ISO 1062- 3: W<sub>3</sub> Low,  $w \leq 0,1$ )

Καθαρισμός εργαλείων :  
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με SM-18 ή με white spirit.

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Συστήνεται πριν την εφαρμογή του ISOLUX σε γυμνό ξύλο, η εφαρμογή δύο στρώσεων του ISOXYL, του ειδικού διάφανου συντηρητικού για την προστασία του ξύλου από σαράκι και μύκητες.

#### 2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση του ISOLUX, αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με πινέλο ή ρολό, ως έχει ή αραιωμένο έως 3% με SM-18. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του βερνικιού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

### Απόδοση

Το ISOLUX καλύπτει έως 12-18 m<sup>2</sup> ανά λίτρο, αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου.

### Συσκευασία

ISOLUX: Δοχεία 0,75 και 2,5 l.  
ISOLUX BASE: Δοχεία 0,72 και 2,35 l.

## Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος (Εσωτερικής /Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου) Α/στ είναι 700 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLUX έχει μέγιστη περιεκτικότητα 600 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)