

# TEAK OIL

## Λάδι με κεριά για προστασία ξύλου

### Ιδιότητες

Ειδικό μίγμα από έλαια και κεριά για προστασία και φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων. Ιδανικό για τροπική ξυλεία από μαόνι, ιρόκο και τικ αλλά και για κάθε εκτεθειμένο ξύλο. Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια του ξύλου που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Τονίζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου και το προστατεύει από το νερό και γενικά τις καιρικές συνθήκες.

### Πεδία εφαρμογής

Το TEAK OIL χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο εκτεθειμένου ξύλου, σε έπιπλα κήπου, σε ξύλινες κατασκευές όπως π.χ. πέργκολες κτλ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	διάλυμα ελαίων και κεριού
Απόχρωση:	διάφανο
Πυκνότητα:	0,84 ± 0,02 kg/l
Ιξώδες:	25 mPa.s στους +23°C
Χρόνος στεγνώματος:	3-4 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	24-48 h

### Τρόπος χρήσης

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια. Συνιστάται πρώτα η επιφάνεια να τριφτεί με γυαλόχαρτο.

Αφού αναδευτεί ελαφρά, το TEAK OIL εφαρμόζεται αναραίωτο στο ξύλο με πανί ή πινέλο. Περίπου μετά από 5 λεπτά, το επιπλέον υλικό που δεν έχει απορροφηθεί απομακρύνεται με ένα στεγνό πανί. Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή για πολύ απορροφητικές επιφάνειες, εφαρμόστε και ένα δεύτερο χέρι TEAK OIL. Για συντήρηση και φρεσκάρισμα των ξύλων, εφαρμόστε το TEAK OIL τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Καθαρισμός εργαλείων.

Τα εργαλεία καθαρίζονται όσο το TEAK OIL είναι νωπό με το SM-18 ή με WHITE SPIRIT.

### Κατανάλωση

12-15 m<sup>2</sup> ανά λίτρο αναλόγως της απορροφητικότητας του ξύλου.

### Συσκευασία

Δοχεία 750 ml.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

### Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος στ (εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου) είναι 700g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν TEAK OIL έχει μέγιστη περιεκτικότητα 680 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr