

## Grundierungskonzentrat

### Eigenschaften

UNIPRIMER-K ist ein lösungsmittelfreier, universell einsetzbarer Voranstrich. Er trocknet schnell, ist wasser- und alkalibeständig und zeichnet sich durch einen geringen Verbrauch aus. UNIPRIMER-K reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes, verfestigt ihn, bindet den Oberflächenstaub und verhindert den zu schnellen Entzug des Anmachwassers aus Fliesenklebern, Spachtelmassen und ähnlichen Produkten.

### Anwendungsgebiete

UNIPRIMER-K wird eingesetzt zur Grundierung saugender und leicht saugender Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Estrich oder Gipskartonplatten. Es dient als Haftvermittler für Flächenabdichtungen (z.B. Isomat SL 17, AQUAMAT ELASTIC), Fliesenkleber wie Isomat AK 10, Isomat AK 12, Isomat AK 20 und AK 22, Isomat AK-LIGHT u.ä., sowie Bodenausgleichsmassen wie FLOWCRET 1-10 EXPRESS und FLOWCRET 3-30 EXPRESS und Wandspachtelmassen. Für innen und außen geeignet.

### Technische Daten

Basis:	wässrige Dispersion auf Styrol-Acrylatbasis, lösemittelfrei
Farbe:	weiß
Dichte:	1,00 kg/l
Verarbeitungs-/	
Untergrundtemperatur:	+5 °C bis +30 °C

### Verarbeitung

#### 1. Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei sein von Stoffen, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen (z.B. Staub, Öl, Farbreste, Verschmutzungen u.ä.).

#### 2. Anwendung

UNIPRIMER-K wird je nach Untergrundsbeschaffenheit, Anwendungsgebiet und Saugfähigkeit auf gipshaltigen Untergründen 1:3 mit Wasser und bei zementgebundenen Untergründen bis 1:6 mit Wasser verdünnt und gleichmäßig auf den Untergrund mittels Pinsel, Bürste, feinporiger Schaumwalze oder geeigneten Spritzgerätes aufgetragen. Eine Übersättigung oder Pfützenbildung ist dabei zu vermeiden. UNIPRIMER-K muss vollständig trocknen, bevor auf den grundierten Flächen weiter gearbeitet werden kann.

### Verbrauch

30-80 g/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

### Lieferform

- 1 kg, 5 kg, 20 kg-Gebinde
- 220 kg-Fass

### Lagerung

Mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden und in frostfreien Räumen.

### Hinweise

- Die Grundierung muss vor Aufbringen der nächsten Schicht getrocknet sein.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von UNIPRIMER-K schützen.
- Nicht nass in nass arbeiten.
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland

Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)