

UNIPRIMER-GE

Gebrauchsfertige Grundierung

Eigenschaften

UNIPRIMER-GE ist eine gebrauchsfertige, universelle und alkalibeständige Grundierung. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes, verfestigt ihn, und verhindert den zu schnellen Entzug des Anmachwassers von Fliesenklebern, Spachtelmassen und ähnlichen Produkten.

Anwendungsgebiete

UNIPRIMER-GE wird eingesetzt zur Grundierung saugender und leicht saugender Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Estrich oder Gips-kartonplatten. Es dient als Haftvermittler für Flächenabdichtungen (z.B. ISOMAT SL 17, AQUAMAT-ELASTIC), Fliesenkleber wie Isomat AK 10, Isomat AK 12, Isomat AK 20 und AK 22, Isomat AK-MARBLE XXL u.ä., sowie Bodenausgleichsmassen wie FLOWCRET 1-10 EXPRESS und FLOWCRET 3-30 EXPRESS und Wandspachtelmassen. Für innen und außen geeignet.

Technische Daten

Basis: wässrige Dispersion auf Styrol-Acrylat-basis, lösemittelfrei
Farbe: weiß
Dichte: 1,00 kg/l
Verarbeitungs-/
Untergrundtemperatur: +5 °C bis +30 °C

Verarbeitung

1. Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei sein von Stoffen, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen (z.B. Staub, Öl, Farbreste, Verschmutzungen u.ä.).

2. Anwendung

UNIPRIMER-GE ist gebrauchsfertig und wird gleichmäßig auf den Untergrund mittels Mauerquast, Rolle oder Sprühen aufgetragen. UNIPRIMER-GE muss trocknen, bevor auf den grundierten Flächen weiter gearbeitet werden kann.

Verbrauch

100-200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lieferform

- 1 kg, 5 kg, 20 kg-Gebinde
- 220 kg-Fass

Lagerung

Mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden und in frostfreien Räumen.

Hinweise

- Die Grundierung muss vor Aufbringen der nächsten Schicht getrocknet sein.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von UNIPRIMER-GE schützen.
- Nicht nass in nass arbeiten.
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu