

ISOLAC-BT

(ИЗОЛАК-ВТ)



Битумный лак

Описание

Битумный гидроизоляционный лак, содержащий растворители. Обладает исключительной адгезией к поверхности любого материала.

Область применения

ISOLAC-BT применяется как грунтовка под битумные кровельные мембраны, как паробарьер под теплоизоляцию, а также как защита бетонной или металлической поверхности от воды (антикоррозионная защита).

Технические характеристики

Цвет:	черный
Относительная плотность при 15°C :	0,89-0,91 г/см ³
Удельный вес:	0,97 кг/л
Температура воспламенения:	40 °C мин
Вязкость BROOKFIELD при 25 °C :	130-170 cps
Сухой остаток:	55-60 %
Температура размягчения сухого остатка:	≥ 85 °C
Степень проникновения сухого остатка при 25 °C:	20-30 dmm

Спецификации в соответствии с ASTM D-41.

Чистка инструментов:
Инструменты мыть бензином или растворителем сразу после использования.

Инструкции

Поверхность должна быть чистой и сухой. Перед нанесением ISOLAC-BT хорошо перемешать. ISOLAC-BT наносится в 1-3 слоя валиком или кистью.

Расход

- По металлическим поверхностям: 100-150 г/м²/слой.
- По бетонным поверхностям: 250-300 г/м²/слой.

Упаковка

Поставляется в металлических ведрах по 5 кг и 17 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в не вскрытой таре в сухих и прохладных помещениях, защищенных от мороза. Держать вдали от источников огня.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории h, типа SB составляет 750 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISOLAC-BT <750 г/л.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net