

ISOMAT AK-T33

(ИЗОМАТ АК-Т33)



Клей для теплоизоляционных плит

Описание

ISOMAT AK-T33 – клей для крепления теплоизоляционных плит на цементной основе. Обеспечивает высокую адгезию, эластичность и влагостойкость.

Область применения

ISOMAT AK-T33 применяется в сочетании со штукатуркой MARMOCRET PLUS и MARMOCRYL как система наружного утепления фасадов. Используется для крепления полистирольных плит к фасадам зданий.

Технические характеристики

Вид:	цементный порошок
Цвет:	серый
Требуется воды:	6, 00 л /25 кг мешок
Плотность сухого раствора:	1,55 ± 0,10 кг/л
Плотность свежего раствора:	1,75 ± 0,10 кг/л
Температура нанесения:	от+5°C до +35°C
Работопригодность:	минимум 6 часов
Адгезия к бетону:	≥ 0, 80 Н/мм ²
Адгезия к экструдированному полистиролу:	≥ 0, 07 Н/мм ²
Адгезия к вспенивающемуся полистиролу:	≥ 0, 04 Н/мм ²
Прочность на сжатие:	≥ 8, 00 Н/мм ²
Прочность на изгиб:	≥ 3, 50 Н/мм ²
Капиллярное водопоглощение:	≤ 0,5 кг/м ² мин ^{0,5}

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание, на которое крепится плитка, должно быть тщательно очищено от пыли, смазывающих веществ, краски и т.д. Перед нанесением материала рекомендуется смочить поверхность.

2. Нанесение

ISOMAT AK-T33 постепенно добавляется в емкость с водой при постоянном перемешивании до образования однородной массы. Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую дрель. После перемешивания нужно дать смеси отстояться около 10 минут, после чего повторно слегка перемешать.

По гладкой поверхности

Для нанесения ISOMAT AK-T33 используется зубчатый мастерок, позволяющий равномерно распределять материал по всей поверхности теплоизоляционных плит.

По неровной поверхности

Материал наносится зубчатым мастерком по периметру теплоизоляционной плиты. В центральной части плиты материал наносится в виде «пятен». Затем укрепляются теплоизоляционные плиты и фиксируются в нужном положении.

Расход

3,0-4,0 кг/м², в зависимости от размера зубьев на мастерке и типа основания.

Упаковка

ISOMAT AK-T33 поставляется в мешках по 25 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской упаковке в помещениях, защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки

- ISOMAT AK-T33 содержит цемент, который при контакте с водой реагирует как щелочь. Классифицируется как раздражающее вещество.
- Перед нанесением клея на очень пористые основания, такие как пенобетон, гипсовые панели, ДСП поверхность основания необходимо грунтовать UNI-PRIMER.
- Инструкции о предотвращении риска и советы о мерах безопасности указаны на мешке.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net