

## Битумная эмульсия

### Описание

Битумная эмульсия обладает превосходной адгезией к различным основаниям: бетон, цементные стяжки, металл, дерево и т.д. Кроме того, ISOPAST стоек к щелочным и кислым растворам.

### Область применения

ISOPAST применяется для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и наклонных кровель, кроме того, применяется как грунтовка под наплавляемый рубероид.

### Технические характеристики

Консистенция:	вязкое желе
Цвет:	черно-коричневый
Содержание воды:	40-50% по весу
Сухой остаток:	50-60% по весу
Высыхает:	через 5-10 часов (при +20°C)
Полимеризуется:	через 2-3 дня

Чистка инструментов:  
Инструмент мыть водой сразу после использования.

### Инструкции

Поверхность должна быть чистой и сухой. Перед нанесением ISOPAST хорошо перемешать. Битумная эмульсия ISOPAST наносится в 1-3 слоя валиком, кистью или распылителем.

### Нанесение на вертикаль

1-ый слой: в 1 объемную часть ISOPAST добавить 0,5 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью.

2-ой слой: в 1 объемную часть ISOPAST добавить 0,25 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью.

### Нанесение на горизонталь

1-ый слой: в 1 объемную часть ISOPAST добавить 0,5 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью. Пока 1-ый слой еще свежий, рекомендуем армировать его полиэфировым или стекло холстом.

2-ой слой: в 1 объемную часть ISOPAST добавить 0,25 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью.

### Расход

- По вертикали: 0,2-0,3 кг/м<sup>2</sup>/слой.
- По горизонтали без армирования: 0,5-1,0 кг/м<sup>2</sup>/слой.
- По горизонтали с армированием: 3,5-4,0 кг/м<sup>2</sup> всего.

### Упаковка

Поставляется в металлических ведрах по 5 кг и 19 кг.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой таре в сухих и прохладных помещениях, защищенных от мороза.

## Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/СЕ (Приложение II, таблица А), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории i, типа WB составляет 140 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISOPAST <140 г/л.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**