

## Защитный лак для камня и кирпича

### Описание

VS-1 - готовый к применению, прозрачный лак с растворителями на основе акриловых сополимеров. Применяется для пропитки природного и искусственного отделочного камня, декоративного кирпича, черепицы и т.д. Преимущества:

- Обеспечивает полную гидрофобизацию.
- Насыщает натуральный цвет материала, на который он нанесен.
- Защищает поверхность от высолов, воздействия мороза и грязи.
- Применяется как для внутренних, так и наружных работ.

### Область применения

VS-1 насыщает натуральный цвет материала, на который он нанесен. При этом VS-1 защищает поверхность от воздействия атмосферных осадков и загрязнений. Применяется для пропитки натурального камня, кирпичных фасадов, черепицы и т.д. Наносится на стены и пол, внутри и снаружи помещений.

### Технические характеристики

Цвет: прозрачный  
Плотность: 0,90 кг/л

### Инструкции

#### 1. Подготовка основания

Основание должно быть пористым, с открытыми порами. Рядом расположенные поверхности окон, окрашенные поверхности и материалы, которые могут пострадать от контакта с растворителем, такие как, полистирол, мастичные герметики, битум должны быть накрыты во время нанесения VS-1.

#### 2. Нанесение

Материал наносится кистью, валиком или распылителем в два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого слоя.

### Расход

150-200 мл/м<sup>2</sup>/слой, в зависимости от пористости поверхности.

### Упаковка

VS-1 поставляется в металлических ведрах по 1 л, 4 л и 10 л.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

### Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории h, типа SB составляет 750 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте VS-1 < 750 г/л.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)