

Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη νερού**Ιδιότητες**

Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη νερού νέας γενιάς για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το ISOLAC AQUA χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα και καλυπτικότητα. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες, στο χρόνο και στο συχνό πλύσιμο, γι' αυτό και δεν κιτρινίζει. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και είναι κατάλληλο για την επαναβαφή επιφανειών επιστρωμένων με χρώματα νερού ή παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτου (ριπολίνες ή λαδομπογιές). Είναι σχεδόν άοσμο, ευκολοδύλευτο και στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται σε γυαλιστερό (ISOLAC AQUA-GLOSS) ή σατινέ (ISOLAC AQUA-SATIN).

Πεδία εφαρμογής

Το ISOLAC AQUA εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	λευκό και 1950 επιλεγμένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο ISOMAT COLOR SYSTEM).
Τύπος:	βερνικόχρωμα νερού
Πυκνότητα:	1,25 kg/l (GLOSS), 1,30 kg/l (SATIN)
pH:	8-9 στους +23°C
Καλυπτικότητα:	min 97%
Λευκότητα:	min 95%
Τριχοειδής απορρόφηση νερού:	0,05 kg/m ² h ^{0,5}
Αντοχή σε πρόσφυση:	2,0 N/mm ²
Ιξώδες (Poise):	15-20
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	6 h

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Τρόπος χρήσης**1. Προετοιμασία υποστρώματος**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Ακολουθεί αστάρωμα με το ISOLAC AQUA-PRIMER, αραιωμένο έως 5-10% με καθαρό νερό για πινέλο ή ρολό και 20-30% για πιστόλι.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση του ISOLAC AQUA, αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις αραιωμένο έως 5-10% με καθαρό νερό για πινέλο ή ρολό και 20-30% για πιστόλι airless. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του χρώματος θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Απόδοση

Το ISOLAC AQUA καλύπτει 12 m² ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 και 2,5 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος δ, τύπος Υ είναι 130 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC AQUA έχει μέγιστη περιεκτικότητα 130 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu